



LES "PLUS" PRODUIT

- Conforme à la norme EN 1504 Partie 2 "Imprégnation hydrophobe"
- Protection des façades ou surfaces inclinées
- Ne modifie pas l'aspect de surface
- Effet perlant
- Fort pouvoir pénétrant dans le matériau
- Utilisable sur fonds humides
- Bonne tenue aux agents climatiques (U.V., pluie)

PROPRIETES

Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi. Il migre par capillarité et se fixe durablement dans le support.

DOMAINES D'APPLICATION

Protection des façades ou des surfaces inclinées de type :

- Bétons en général
- Bétons cellulaires
- Enduits hydrauliques
- Fibro-ciment
- Grès
- Briques et tuiles
- Pierres naturelles

Un test préalable est nécessaire

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide légèrement ambré
- **Densité à + 20° C** : $0,81 \pm 0,01$
- **Point éclair** : $> + 61^{\circ}\text{C}$
- **Absorption capillaire** :
 $W = 0,04 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les surfaces à traiter doivent être saines, propres, sèches ou légèrement humides (après une pluie, attendre au minimum 24 heures et 3 jours dans le cas d'un lavage à l'eau sous pression).
- Les efflorescences doivent être éliminées, les fissures bouchées.
- Bétons, mortiers et enduits doivent avoir au moins 28 jours d'âge avant l'application du **231 LANKOFUGE SURFACE**.

Application du produit

- A la brosse, par trempage, par pulvérisation.
Dans ce dernier cas, la buse de pulvérisation doit être maintenue près de la surface pour faciliter la pénétration.
- Il est nécessaire de traiter la surface à saturation en deux applications, la deuxième devant être faite dès que l'aspect brillant de la première a disparu.
- Le meilleur résultat est obtenu sur support sec et absorbant. Mais l'efficacité est encore bonne sur support légèrement humide.
- Nettoyage des outils et des taches éventuelles avant séchage : à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter rigoureusement les quantités préconisées.
- **231 LANKOFUGE SURFACE** doit être stocké à une température inférieure à 35°C dans son emballage fermé.
- Protéger les huisseries et les vitrages des projections.
- Nettoyer immédiatement à l'eau en cas de projection accidentelle.
- Ne pas appliquer en intérieur.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CE 0333	
PAREXLANKO SA Usine de St Amand 8 Route de Lille - 59230 St Amand les Eaux	
Produit de protection de surface du béton Imprégnation hydrophobe Principe 1 : Protection contre toute pénétration Principe 2 : Contrôle du taux d'humidité Principe 8 : Augmentation de la résistivité	
<ul style="list-style-type: none">• Absorption capillaire :• Taux de dessiccation :• Absorption d'eau et résistance aux alcalis : • Profondeur de pénétration :• Substances dangereuses :• Réaction au feu :	<p>$W = 0,04 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$</p> <p>Classe II</p> <p>Taux d'absorption < 7,5% avant traitement Taux d'absorption < 10% après immersion dans une solution alcaline</p> <p>Profondeur supérieure à 10 mm (Classe II)</p> <p>Conforme à 5.3</p> <p>Euroclasse F</p>

CONSOMMATION

A titre indicatif :

- Béton : 0,25 à 0,50 litre/m²
- Enduit : 0,50 à 0,80 litre/m²
- Béton cellulaire : 0,50 à 1,00 litre/m².

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Déclaration de conformité marquage CE EN1504-2.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO