

WASH PERLE

WP SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

EXTERIEURE - INTERIEURE



DÉFINITION

Impression opacifiante, pénétrante et fixante, de couleur blanche, à base de résines acryliques additivées en solution solvantée, qui constitue une excellente préparation de tous les supports, intérieurs ou extérieurs, quelque soit le revêtement final choisi.

UTILISATION

- Peut s'utiliser aussi en peinture de finition mate.
- Adhère sur les supports structurés suivants : parpaings, béton, brique, mortier de ciment, mortier monocouche, plâtre, plaque de plâtre, plaque de plâtre cartonné, anciens revêtements ou peintures, sains et adhérents.
- Adhère sur les supports lisses suivant : Plastique, PVC, grès cérame, pâte de verre, aluminium, galvanisé non rouillé, cuivre, bois massif et plaque de bois comprimé.

QUALITÉS D'USAGE

Permet de redonner une certaine cohésion aux fonds poreux et hétérogènes.

Fixe les fonds légèrement farinants.

Est perméable à la vapeur d'eau, laisse donc respirer les supports.

Est insensible à l'alcalinité des fonds. Convient donc parfaitement pour recouvrir les anciennes peintures silicatées.

Peut s'appliquer par temps froid et humide, à condition que les fonds ne soient pas gelés cependant.

Produit désodorisé.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES :

Liant : résines acryliques additivées

Pigments : Oxyde de titane et charges minérales.

Solvant : mélange de solvants pétroliers.

COULEUR : blanc

ASPECT DU FILM : Mat

RENDEMENT : de 6 à 9 m² par litre (support lisse) et de 3,5 à 6 m² par litre (support structuré) selon l'absorption du support.

SECHAGE : (à 23°C et 50 % HR)

Sec au toucher : 2 heures

Recouvrable :12 heures. Ne pas recouvrir avec des peintures carrosserie ou des bi-composants avec solvant.



CLASSIFICATION

AFNOR T 36-005
Famille I
Classe 7 b 2
Février 2007





HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

INFLAMMABLE

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec la peau.

Ne pas respirer les vapeurs.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

En cas d'ingestion, ne pas vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 450 g/l (2007)

Ce produit contient maximum 449 g/l cov

EXTRAIT SEC :

En volume : 42,7 % ± 2.

En poids : 68,4 ± 2.

DENSITE : 1,43 ± 0,05.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ECLAIR : 35°C.

MISE EN ŒUVRE

Suivant Norme NF DTU 59.1

POUR LES APPLICATIONS EN EXTERIEUR

PREPARATION DES FONDS

- 1) Support neuf non peint : brossage. Support d'ancienne peinture saine : laver avec un laveur sous pression, à l'eau froide. Laisser sécher 24 H.
- 2) Support d'ancienne peinture ou revêtement écaillant : gratter toutes les parties non-adhérentes puis laver au laveur sous pression eau froide en attaquant la façade bien de côté. Laisser sécher 24 H.
- 3) Support non peint mais friable et poreux : brosser légèrement afin de ne pas creuser le fond.
- 4) Support peint masquant un support friable : décaper les fonds afin de permettre la pénétration et aussi de reconsolider le support.
- 5) Pulvériser ou appliquer au rouleau l'Antimousse Décontaminant Wash-Perle pur si le support est moisi ou verdissant et si l'environnement est constitué de nombreuses plantations.
- 6) NE PAS RINCER.

POUR LES APPLICATIONS EN INTERIEUR

PRÉPARATION DU SUPPORT

Brosser, dépoussiérer, gratter les surfaces. L'adhérence sur les supports lisses ou fermés de type plastique, stratifié, sera renforcée par un ponçage superficiel général avant le brossage.

MATERIEL

Brosse. Rouleau laine poils courts pour les supports lisses. Rouleau laine poils longs pour les supports structurés.

DILUTION : Produit prêt à l'emploi ou dilution 10 % maximum avec du white-spirit, désaromatisé de préférence, pour garder au produit son absence d'odeur.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Au white-spirit, normal ou désaromatisé.

MISE A LA TEINTE :

La Sous-Couche Universelle Wash-Perle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité pour obtenir des tons pastels. Ne pas dépasser 3% du poids de la Sous-Couche Universelle. (10 litre = 14.3 kg / 2.5 l = 3,6 kg)

CONDITIONNEMENT :

Pot de 2.5 L et fût de 10 L.