



LES "PLUS" PRODUIT

- S'utilise sur tous types de banches
- Améliore la qualité des parements
- Maîtrise et optimisation de la consommation
- Utilisable sur bétons blancs et colorés
- Respect de l'utilisateur et de l'environnement
- Agent de démoulage classé "Emulsion Végétale"



PROPRIETES

Agent de démoulage différé prêt à l'emploi, formulé en émulsion à partir de composés d'origine végétale qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment. **358 LANKODEM BIO** améliore l'aspect des parements, est biodégradable, et sa couleur blanche permet de limiter le surdosage ou le sous dosage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Spécial chantier
- Bétons classiques vibrés
- Bétons architectoniques
- Bétons étuvés ou non

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide blanc
- **Densité** : < 1
- **Point éclair** : > 100°C
- **Point de congélation** : -8°C
- **Viscosité cinématique à 20°C** : 15 ± 1 cSt
- **Biodégradabilité > 80 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F**
- **Classification SYNAD** : Emulsion Végétale

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹☹☹
	Hygiène	☹☹☹☹
Environnement	COV	☹☹☹☹
	Biodégradabilité	☹☹☹☹
☹ Critère favorable		☺ Critère défavorable

MODE D'EMPLOI

- Appliquer par pulvérisation sous forme d'une constellation régulière de gouttelettes, sans manque ni surcharge.
- La buse doit être éloignée de 1,50 m des banches lors de l'application.
- La pression du pulvérisateur doit être comprise entre 4-6 bars (buse plate TP 80.01).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation + 5°C à + 35°C.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du **358 LANKODEM BIO**.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Pour des banches spéciales de type synthétiques ou PU ou des applications avec du ciment blanc ou coloré, il est préférable d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation.
- Porter des vêtements et des lunettes appropriés pour éviter les contacts avec l'épiderme et les yeux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 60 m² au litre sur banches métalliques.
- 40 m² au litre sur banches en contre-plaqué.

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.
9 mois si rémogenésation avant emploi

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD 2010 des agents de démoulage.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.