

PEINTURE FINITION ACRYLIQUE SATIN

Peinture acrylique en phase aqueuse .

Intérieur – Extérieur.
Aspect satiné.

int
ext



Gedimat
des fondations aux finitions

Conditionnement

5 L et 10 L

Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.

Destination

EMPLACEMENT

- Intérieur - Extérieur.

SUPPORT

- S'applique en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre.

Propriétés

- Grande facilité d'application.
- Entretien facile, lessivable.
- Séchage rapide, dilution eau donc non toxique.
- Bonne blancheur et opacité.

Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %.
- Airless : diluer de 5 à 7 %.
- Pistolet : diluer de 10 à 15 %.

DILUANT

- Eau.

RENDEMENT

- 9 à 12 m²/L selon le support.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 8 heures.

PEINTURE FINITION ACRYLIQUE SATIN

Peinture acrylique en phase aqueuse.

Gedimat
des fondations aux finitions

Intérieur – Extérieur.
Aspect satiné.

int
ext



Conditionnement

5 L et 10 L

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| LIANT | Résine acrylique. |
| DENSITE | 1,37 |
| EXTRAIT SEC | 56 % |
| TX VOLUMIQUE EX. SEC | 41 % |

Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.

Garanties

- PEINTURE FINITION ACRYLIQUE SATIN est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.