

Peinture Façade 100% pliolute®

PEINTURE À BASE DE RÉSINE PLIOLITE® DE ELIOKEM POUR FAÇADE

Conditionnement

blanc et ton pierre - 10 L



®
marque déposée de Eliokem

Classification

AFNOR NFT 36-005 - Famille I - Classe 7b1
AFNOR NFP 84-403 - Classe D2

Destination

EMPLACEMENT - Extérieur (surface verticale uniquement).
- S'applique en deux couches sur béton, enduits ciment, brique, pierres...

Propriétés

- Facile d'application.
- Bonne adhérence sur fonds anciens et pulvérulents.
- Bon pouvoir couvrant.
- Insaponifiable, insensible à l'alcalinité du support.

Mise en oeuvre

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
- Le fond doit être propre et sec.
- Sur fond absorbant ou farinant diluer la première couche à 10 %.

APPLICATION - Brosse, rouleau : diluer de 0 à 5 %.

DILUANT - White spirit.

SÉCHAGE à 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 1 heure
- Sec : 4 heures
- Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT - 6 à 8 m²/l selon le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Inflammable.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Éviter le contact avec la peau.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin.

Peinture Façade 100% pliolute®

PEINTURE À BASE DE RÉSINE PLIOLITE® DE ELIOKEM POUR FAÇADE

Conditionnement

blanc et ton pierre - 10 L



®
marque déposée de Eliokem

Caractéristiques techniques

LIANT : Résines pliolute®

PIGMENTS-CHARGES : Dioxyde de titane et carbonate de calcium

DENSITÉ : 1,30

EXTRAIT SEC : 48,5 %

Règlementation C.O.V.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l (2010).

Ce produit contient moins de 415 g/l COV.

Garanties

PEINTURE FAÇADE est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit.

Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.