

Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



| CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE | METHODE | SPECIFICATIONS |
|---------------------------------|---------|----------------|
|---------------------------------|---------|----------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| NATURE DE LA RESINE<br>SEC AU TOUCHER<br>HORS PLUIE<br>ASPECT |  | Acrylique<br>1 h à 20°C<br>4 heures à 20°C<br>Mat |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Matériel : Rouleaux façade (poils longs laine) - Pinceau |
|  | Dilution : Eau   |
|  | Rendement : 8 à 10 m <sup>2</sup> /L                     |

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40 g/l (2010).  
Ce produit contient 40 g/l COV.

**SUPPORTS**  
Maçonnerie extérieure, façade enduit ciment, mortier

**DESTINATION**  
Extérieur

**OUTILS**  
Rouleaux poils longs synthétique - pinceau

TECHNIC® Façade Acrylique est idéal pour les façades non peintes ou peintes en bon état. Microporeux, il laisse respirer le support. Onctueux, TECHNIC® Façade Acrylique n'éclabousse pas et permet une application propre. Il sèche rapidement et un simple nettoyage à l'eau des outils suffit. Compatible avec tous types de supports et de peinture façade, TECHNIC® Façade Acrylique présente une excellente tenue des teintes dans le temps.

## PREPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Brosser et éliminer les anciennes peintures ou revêtements insuffisamment adhérents.

Laver au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (inférieur à 40 bars).

Reboucher les fissures de structure avec un mastic acrylique exempt de plastifiant. Poncer si nécessaire. Dépoussiérer.

Appliquer un antifongique (antimousse – Ne pas utiliser de javel) en respectant les préconisations du fabricant. Laisser sécher au minimum 7 jours hors pluie avant l'application.

## APPLICATION

Sur support non peint : Appliquer au préalable une sous-couche façade.

Sur support friables ou dégradés : Appliquer la sous-couche façade appropriée.

Finition : TECHNIC® Façade Acrylique est prêt à l'emploi. Déposer la peinture grassement avec un rouleau poils longs synthétique de haut en bas, en travaillant par bandes jointives de 60cm de hauteur et 1m de large. Etaler sans recharger et sans tirer pour obtenir une répartition homogène.

Les supports très poreux peuvent nécessiter l'application d'une 2<sup>ème</sup> couche (attendre 12 heures minimum par temps sec entre les deux couches).

## CONSEILS

- Bien mélanger avec une spatule ou un malaxeur avant l'application.
- Pour un résultat parfait, appliquer sur un fond bien préparé et parfaitement sec.
- Recharger uniformément votre rouleau à chaque passage. Ne pas repasser sur une surface en court de séchage (risque de trace ou de surépaisseur)

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer : en plein soleil, sur un mur chaud, par temps de pluie ou menaçant.
- **S'assurer d'un temps sec durant 72 heures après l'application.**
- Ne pas appliquer sur façade dont l'inclinaison offre un angle supérieur à 10° par rapport à la verticale
- Ne pas appliquer directement sur parpaing non recouvert d'enduit hydraulique.

## SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette