

Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b1






CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE

NATURE DE LA RESINE
SEC AU TOUCHER
HORS PLUIE
ASPECT

METHODE

SPECIFICATIONS

Copolymère Acrylique en phase solvant
1 h à 20°C
2 h à 20°C
Mat

	Matériel : Rouleaux façade (poils longs laine) - Pinceau
	Dilution : White Spirit
	Rendement : 8 à 10 m ² /L

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 430g/l (2010).
Ce produit contient 430 g/l COV.

SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit ciment, mortier, crépi grésé...

DESTINATION

Extérieur

OUTILS

Rouleaux poils longs laine (mouton) - pinceau

TECHNIC® Façade à base de résine pliolute est certifié par ELIOKEM®, gage de qualité. Sa très bonne adhérence permet un parfait accrochage sur tous types d'enduit hydraulique façade. TECHNIC® Façade à base de résine pliolute est microporeuse : il favorise l'évaporation de l'humidité.

MICROPOREUSE – ADHERENCE RENFORCEE – RESISTE AUX INTEMPERIES

PREPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Brosser et éliminer les anciennes peintures ou revêtements insuffisamment adhérents. Laver au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (inférieur à 40 bars). Appliquer un antifongique (antimousse et surtout pas de javel) en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant. Reboucher les fissures de structure avec un mastic acrylique exempt de plastifiant. Poncer si nécessaire. Dépoussiérer.

Laisser sécher au minimum 7 jours hors pluie avant l'application.

APPLICATION

Sur support non peint : Appliquer au préalable une première couche diluée à 5% au une sous-couche pour façade.
Sur support friable ou dégradé : Appliquer la sous-couche façade adaptée.

Finition : TECHNIC® Façade à base de résine pliolute est prêt à l'emploi. Déposer la peinture grassement avec un rouleau poils longs de haut en bas, en travaillant par bandes jointives de 60cm de hauteur sur 1m de large. Etaler sans recharger et sans tirer pour obtenir une répartition homogène.

Remarque : Les supports poreux peuvent nécessiter l'application d'une deuxième couche. Attendre 24 heures entre les deux couches.

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule ou un malaxeur avant l'utilisation.
Pour un résultat parfait, appliquer sur un fond bien préparé et parfaitement sec.
Recharger uniformément votre rouleau à chaque passage.
Ne pas repasser sur des zones en court de séchage pour éviter les surépaisseurs et les traces de reprise.

Ne pas appliquer :

- En plein soleil, sur un mur chaud, par temps de pluie ou humide, à une température inférieure à 5°C
- Sur une ancienne peinture, vérifier si le produit n'est pas réversible au solvant en frottant avec du white spirit. Si le produit détrempe et forme une sorte de chewing gum, les peintures façade à base de résine pliolute ne sont pas adaptées
- sur façade dont l'inclinaison offre un angle supérieur à 10° par rapport à la verticale
- sur parpaing ou brique de construction - les traces de joints réapparaîtraient et la peinture serait fragilisée à ce niveau.

SÉCURITÉ

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.