



LASURE CLASSIQUE



Lasure classique pour la protection et la décoration des bois neufs ou anciens intérieurs ou extérieurs.

Destination

S'applique sur boiseries extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, chevrons ...

Compatible bois européens et exotiques.

Propriétés

- Triple action : protège, traite et décore durablement le bois.
- Retarde la formation des moisissures et assure une protection contre les insectes et leurs larves à la surface du bois.
- Laisse respirer le bois et supporte ses variations dimensionnelles.
- Rénovation facile par simple application d'une nouvelle couche.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieurs V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau puis laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois exotique (iroko, wengé...) ou bois dur (chêne, châtaignier...) : Appliquez au préalable la Sous-Couche avant lasure V33 adaptée.
- Bois gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquez en 2 couches au pinceau ou au pistolet (dilution 10% de white spirit).
- Egrenez au papier de verre entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C par temps sec.

Conseils V33

- L'incolore est conseillé pour l'intérieur. Il s'utilise à l'extérieur uniquement pour déconcentrer les autres teintes.
- En diluant la lasure lors de la 1ère couche, vous permettez au produit de bien imprégner le bois.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Teintes : incolore – pin scandinave –
chêne clair – pin d'Orégon – noyer – chêne
moyen – chêne rustique – ébène –
merisier – chêne doré – exotique –
châtaignier – chêne naturel

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L et 5L

Temps de séchage :

Au toucher : 4 h

Entre couches : 6 h

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou – 12 m² (le rendement peut varier
selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : white spirit ou Solvant
Nettoyeur V33

Matériel : pinceau ou pistolet