

LE FLOCON

LE FLOCON est une laine de roche en flocons, utilisée pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au râteau.



CONSEIL ROCKWOOL

■ RT Existant :

R > 4 m².K/W
LE FLOCON ép. 150 mm conseillée

PERFORMANCE

THERMIQUE

Résistance thermique R souhaitée (m ² .K/W)	Épaisseur à épandre* (mm)	Pouvoir couvrant (kg/m ²)	Nombre de m ² couvert par sac	Nombre de sacs pour 100 m ²
2,00	80	4,80	5,20	20
2,70	100	6,00	4,20	24
3,00	110	6,60	3,80	27
3,50	130	7,80	3,20	32
4,00	150	9,00	2,80	36
4,50	170	10,20	2,50	41
5,00	190	11,40	2,20	46
5,50	200	12,00	2,10	48
6,00	220	13,20	1,90	53

*Épaisseur arrondie à l'unité supérieure, valeur pour 59 kg/m³

SÉCURITÉ INCENDIE

■ Réaction au feu

LE FLOCON est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

Rapport de classement du CSTB n° RA05-0210 disponible sur www.rockwool.fr.