

Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood ESSENCE

Red Cedar - Mélèze - Douglas
Classe 3 naturellement durable*



Silverwood Essence - Red Cedar - Profil Saint Louis

Red Cedar

2 états de surface et 3 profils



Raboté
Profil Saint Louis



Brut de sciage
Profil Channel Siding



Brut de sciage
Profil Bevel Siding

Les + du Red Cedar

- Grain moyen à fin
- Bois parfait brun rosé à brun foncé
- Avec le temps et l'exposition au soleil, le Red Cedar prend une belle teinte gris argenté

Mélèze



Raboté
Profil Oural

Les + du Mélèze

- Veinage large et marqué
- Bois parfait rouge clair
- Tons chaleureux qui se patinent du gris clair au gris foncé

Douglas



Raboté
Profil Montana

Les + du Douglas

- Texture uniforme
- Couleur brun rosé
- Le Douglas brunit au soleil puis grisaille avec le temps

Votre distributeur :



www.lecommercedubois.fr



Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood ESSENCE

Red Cedar - Mélèze - Douglas
Classe 3 naturellement durable*

RED CEDAR (*Thuja Plicata*)

- Origine : Canada
- Durabilité : essence naturellement durable classe 3*

Profil	Qualité	Ép. x larg utile	Longueurs	Pose
 St Louis	Clear 2 - Clear 2 abouté Clear 4	18 x 137 mm	de 1.85 à 6.10 m selon les disponibilités	À embrèvement par rainure et languette
 Channel Siding	Select Knotty (noeuds sains)	19 x 170 mm		À chevauchement ou recouvrement
 Bevel Siding	Select Knotty (noeuds sains)	19 x 170 mm		

MÉLÈZE (*Larix Decidua*)

- Origine : Russie
- Durabilité : essence naturellement durable classe 3*
- Préservation classe 3 en autoclave vert ou marron par pigmentation ou sans préservation

Profil	Qualité	Ép. x larg utile	Longueurs	Pose
 Oural	A/B	21 x 132 mm	de 2.40 à 5.70 m selon les disponibilités	À embrèvement par rainure et languette

DOUGLAS (*Pseudotsuga Mienziessi*)

- Origine : France et Canada
- Durabilité : essence naturellement durable classe 3*
- Préservation classe 3 en autoclave vert ou marron par pigmentation ou sans préservation

Profil	Qualité	Ép. x larg utile	Longueurs	Pose
 Montana	A/B	21 x 132 mm	2.50 - 3.00 - 3.50 m selon les disponibilités	À embrèvement par rainure et languette

MISE EN OEUVRE

- Pose traditionnelle selon DTU 41-2 (cf. Guide Technique Silverwood)
- 2 fixations en inox
- Pose d'un pare-pluie obligatoire pour ossature bois et maçonnerie
- Lame d'air minimum de 22 mm

DOMAINES D'EMPLOI

- Revêtement extérieur sur parois maçonnées, béton, ossature bois ou métallique
- Constructions neuves, extensions d'habitat, rénovation
- Habitat individuel, collectif, aménagements urbains,...
- Isolation thermique par l'extérieur (ITE)

ACCESSOIRES

Essences			Profil	Produit	Ép. x larg utile
Red Cedar	Mélèze	Douglas			
•	•	•		Cornière d'angle	45 x 45 mm
•				Planche	21 x 220 mm

*La durabilité naturelle s'entend toujours hors aubier. L'aubier dans tous les cas n'est jamais durable quelque soit l'essence considérée et nécessite donc une préservation.