

DIP Mastic Cuisine et Bain

JOINT D'ÉTANCHEITE POUR REBOUCHAGE Résines polysiloxanes

DEFINITION

Mastic silicone élastomère, mono composant type acétique haut module.
Joint d'étanchéité pour rebouchage, isolation, resserrage des sanitaires, raccordement pour cuisines équipées, cabines de douche entre mur et carrelage.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous ouvrages intérieurs situés en pièces humides de type meubles de salle de bain, douches, éviers, baignoires, plans de travail en matériaux classiques et en matériaux synthétiques.

PROPRIETES

Intérieur.
Réticulation rapide.
Sur tout support (classique et synthétique).
Bonne résistance aux moisissures (Garantie 5 ans anti-moisissures)*.
Bonne adhérence sur support lisse.
Permanence des propriétés mécaniques dans le temps.
Bonne résistance aux variations de température.

CARACTERISTIQUES

Mastic à base de polysiloxanes.

Teintes : Translucide + blanc.

Etat physique : Pâteux.

Liants : Résines polysiloxanes.

Point d'inflammabilité : > 100°C.

Point d'éclair : -

Densité : 1,04 g/ml à 20°C.

Système de réticulation : Type acide acétique.

Dureté Shore A : 20° (ISO 868) - Module à 200% = 0,35 mPA (ISO 37).

Allongement à la rupture : 350% (suivant NFP 85504).

Résistance à la rupture : 0,90 N/mm² (suivant NFP 85504).

Reprise élastique : 98% (suivant ISO 7389).

Déformation constante maximum admissible : 25%.
(suivant ISO 9047).

Résistance à la température : -50°C à +180°C.

Réticulation à cœur : 1,5mm/24h environ à 23°C et 50% HR

Valeur COV : -

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En cartouche de 310ml.

MISE EN OEUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépoussiérés, exempts de graisses, compacts et préparés selon les règles de l'art et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Décontaminer le support de toutes bactéries d'origine cryptogamiques.

Dégraissier les surfaces à l'aide d'un détergent alcalin.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Eviter le contact avec des matériaux bitumineux ou caoutchouteux.

La largeur des joints doit être comprise entre 4 et 25 mm.

Sur supports sanitaires synthétiques :

Appliquer DIP Mastic Cuisine et Bain Matériaux Synthétiques.

Anciens joints :

Eliminer à l'aide d'un cutter ou de DIP Décap' Joint.

Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

PROCEDES D'APPLICATION

Outil : Pistolet manuel ou pneumatique.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-Spirit.

DIP Mastic Cuisine et Bain

PROCEDES D'APPLICATION SUITE

Système DIP Mastic :

Découper l'embout de la cartouche au cutter. Visser la canule.

Découper en biais l'embout de la canule au diamètre du joint à réaliser.

Introduire la cartouche dans un pistolet à mastic.

Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.

Lisser le joint à l'état frais avec une dague à joint et essuyer les bavures à l'éponge.

RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la profondeur et la largeur du joint.

Largeur du joint en mm : 5mm / 8mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25 mm.

Profondeur conseillée du joint en mm : 5mm / 5mm / 5mm / 8mm / 10mm / 12 mm.

Mètres de joint par cartouche : 13m / 8m / 6,5m / 2,5m / 1,5m / 1m.

SECHAGE

Variable selon :

La largeur et l'épaisseur du joint.

Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).

Le support.

La ventilation.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Temps de lissage : 10mm environ.

Prise complète : 48 heures environ.

CONSEILS DYRUP

Le choix des produits exige au préalable une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

La coloration du produit peut varier au contact de certains matériaux tels que les caoutchoucs noirs artificiels ou naturels, colles néoprènes; il faut donc isoler le mastic de ce type de matériaux.

Ne pas recouvrir de peinture.

Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base d'eau de Javel pour le nettoyage des joints.

*Concernant les conditions d'obtention de la garantie, consulter le Service Conseils :

Il est conseillé de nettoyer le joint régulièrement à l'aide de poudre à récurer ou une éponge abrasive afin d'obtenir une efficacité anti-moisissure maximale.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. Se protéger la peau et les yeux.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2011 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr