



BÉTON PROSEC 10/25 en sac

Description

Béton sec industriel pour travaux courants de maçonnerie.

Champ d'application

Réalisation de petits ouvrages armés.
Chaînages - Poteaux - Linteaux - Dalles...

Conditions de livraison

Palette d'une contenance de **56** sacs de **25** kg.
Poids d'une palette 1.400 kg environ.

Préparation

Verser **3** litres d'eau par sac (**0,12** litre par kg).
Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Temps d'utilisation du béton : **90** minutes à partir de sa préparation.

Mode d'emploi

Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du béton.
Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à **5°C** et supérieure à **35°C**.
Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
Ne pas appliquer sur un support gelé.

Sécurité

Ce produit contient du ciment. Éviter tout contact avec les yeux et la peau,
ainsi que l'inhalation de la poussière.
Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
Tenir hors de la portée des enfants

Conservation

Un an à partir de la date de fabrication dans son emballage fermé d'origine et stocké à l'abri des intempéries

Qualité

Cette fiche technique sert de recommandation pour l'utilisation du béton PROSEC 10/25. Les données fournies sont fondées sur des essais réalisés dans notre laboratoire de contrôle.

Les différentes conditions de travail du chantier peuvent causer des variations de certaines données fournies.

Normes

DTU 21 - DTU 26.2

Caractéristiques

Ciment : CEM II/52,5	Temps d'utilisation : environ 90 minutes
Granulométrie : 0/10 mm	Résistance à compression \geq 25 N/mm²
Additif : Plastifiant	Consistance (cône d'Abrams) : 9 à 12 cm
Densité apparente approximative : 2100 kg/m³ (\pm100kg/m³)	

Responsabilités

PROSEC décline toute responsabilité pour cause d'une utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans l'utilisation de celui-ci.



Zone artisanale Sans-souci - lieu dit "Marclan"
Bld du Grand Castaing - 31600 Muret

Tél. : 05 34 63 00 64

Fax : 05 34 63 00 62

