



COLORCHAUSABLE®

Prêt à l'emploi pour la rénovation



Mortier formulé à base de **CHAUX NATURELLE PURE** de **SAINT-ASTIER**, le **COLORCHAUSABLE®** est destiné à la réalisation d'enduits et de (re)jointoiements.

● CONDITIONNEMENT :

Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs
Granulométrie : TF (grain fin), M (grain moyen) E.F. (grain extra fin).

● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

- Utilisation entre 8 et 30°C.
Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

● SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Tous supports anciens conformes au DTU 26.1
- Sur supports lisses et non absorbants, un microgobetis d'accrochage avec MICROFIX sera réalisé.
- Le COLORCHAUSABLE® E.F. sera obligatoirement réalisé sur une sous-couche en CHAUSABLE® ou en CHAUX dont le séchage sera d'au moins 14 jours.
- À l'intérieur sur support MONOMUR, le COLORCHAUSABLE® peut remplacer les enduits au plâtre (nous consulter).

● CONSOMMATION MOYENNE :

COLORCHAUSABLE® TF ou M : 1,6 à 1,8 kg par m² et mm d'épaisseur.
COLORCHAUSABLE® E.F. : 1,8 à 1,9 kg par m² et mm d'épaisseur.

● PRÉPARATION des SUPPORTS :

GOBETIS :

- **Supports neufs** : dosage 1 sac de ciment + 7 seaux de sable.
- **Supports anciens** : le gobetis n'est pas toujours nécessaire ; dosage : voir fiche CHAUX LC****®, CHAUX 100®, BATICHAUX®
- **Séchage du gobetis de 2 jours minimum en fonction du produit utilisé.**

CORPS D'ENDUIT :

- En CHAUX de SAINT-ASTIER®, dosage minimum de 350 kg/m³ de sable.
- En CHAUSABLE® ; voir fiche CHAUSABLE****®.
- En COLORCHAUSABLE® ; réaliser une couche de 10 à 15 mm.
- **Séchage du corps d'enduit de 7 à 15 jours minimum en fonction du produit utilisé pour le corps d'enduit et mode de finition (voir fiches techniques).**

● PRÉPARATION du MORTIER :

COLORCHAUSABLE® TF ou M :

- Ajouter 6 à 7 litres d'eau par sac de 35 kg.
- **Temps de malaxage** : 3 à 5 minutes.

COLORCHAUSABLE® E.F. :

- Ajouter 6,5 à 7,5 litres d'eau par sac de 35 kg
- **Temps de malaxage** : 3 à 5 minutes.



M	E	R	U	C
4	3	1	4	2

Marquage C €

NF EN 998.1

Type : CR ; classe CS I

Rétention d'eau : Moyenne

SCHÉMA DU MATÉRIEL



● FINITIONS en COLORCHAUSABLE® TF ou M :

(7 jours minimum après séchage de la sous-couche)

Réalisation de finitions grattées (fine ou moyenne), projetées, talochées moyennes.

● FINITIONS TALOCHÉES OU TALOCHÉES/LISSÉES en COLORCHAUSABLE® E.F. ou TF :

(14 jours minimum après séchage de la sous-couche)

Réalisation de finitions talochées

Solution N°1 : Appliquer une couche d'enduit d'une épaisseur de 5 mm maximum, dresser et talocher, égrener si nécessaire les particules de sables restantes par un brossage doux.

Solution N°2 : Appliquer une couche d'enduit de 10 mm, dresser et laisser durcir 2 à 4 heures (fonction des conditions climatiques).

Gratter l'enduit et talocher immédiatement à l'éponge et égrener si nécessaire.

Réalisation de la finition talochée/lissée

Idem solution n°2. Lisser au platoir immédiatement après avoir taloché à l'éponge.

● ÉPAISSEUR :

Épaisseur continue de 5 mm maximum. Une note technique concernant cette finition est disponible à CESA.

Les finitions réalisées en COLORCHAUSABLE® sur maçonneries neuves ont des taux d'adhérence inférieurs à 0,3 MPa.

● NOTA

- Pour une même référence, les finitions talochées apparaissent plus claires que les finitions grattées.
- **Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE**