



ISOCANNA NORMAL
pour Bétons, Mortiers et Enduits
Sac de 100 ou 200 litres

ISOCANNA FIN
pour Enduits
Sac de 100 litres

Caractéristiques techniques :

- Densité : 105 à 115 kg/m³
- Conductivité thermique : $\lambda = 0,05$ W/m.K
- Longueur des paillettes : 5 à 25 mm (NORMAL)
- Longueur des paillettes : 5 à 10 mm (FIN)
- Produit n'ayant subi aucun traitement

Conditionnement :

- NORMAL : Palette de 9 sacs de 200 litres soit 1,8 m³
- NORMAL : Palette de 20 sacs de 100 litres soit 2,0 m³
- FIN : Palette de 12 sacs de 100 litres soit 1,2 m³