

Appellation produit :

PARQUET NO

Produit au Rabotage

Produit au Vernissage

Parquet NO - NF

-

Défauts admis :

Nœuds	sain et adhérent	<i>Pas de limitation</i>
	de moelle	<i>Oui</i>
	fendu ou éclaté	<i>Oui</i>
	noir adhérent	<i>Oui</i>
	mobile	Exclu
	sauté traversant	Exclu
	sauté non traversant	<i>Dimension éclat < 20 mm Profondeur < 10 mm</i>
	sauté en rive ou abîmé	Exclu
Poche de résine	<i>Non traversante</i>	
Poche sur chanfrein	Exclu	
Trace de moelle	<i>Non traversante</i>	
Fente	<i>Non traversante $L \leq 100 \text{ mm}$ et $l \leq 1 \text{ mm}$</i>	
Fente en bout	<i>Non traversante $L \leq 100 \text{ mm}$</i>	
Flash	Exclu	
Rose	<i>Oui</i>	
Rouge	<i>Oui</i>	
Résineux	<i>Oui</i>	
Bleu	Exclu	
Echauffé	Exclu	
Discoloration	-	
Piqûre insecte	Exclu	


Défauts d'usage	
Courte	Exclu
Mince	Exclu
Cassée en bout	Exclu
Eclat chanfrein	Exclu
Rainure cassée	Exclu
Languette cassée	<i>Oui</i>
Joint ouvert	-
Joint éclaté	-
Joint noir	-
Brûlée	Exclu
Nuance de ponçage	Exclu
Gonflements sur parement	Exclu
Cintrée	<i>Si NF $\leq 20 \text{ mm}$ Si non NF $\leq 30 \text{ mm}$</i>
Bombée	<i>Oui si $\leq 20 \text{ mm}$</i>
Vrillée	<i>Oui si $\leq 20 \text{ mm}$</i>
Défaut de vernissage	Exclu
Autres défauts d'usage	Exclu

Observations :

Sont exclus :

Tout défaut générant un jour à l'assemblage et les défauts altérant la solidité du produit

Admis au contre parement

- Flash  $e = 7 \text{ mm}$
 $l = 10 \text{ mm}$

*Nœuds abîmés et sautés
Défaut de rabotage*