

MORTIER

Montage de parpaings ou de briques

Chapes minces ou corps d'enduit

Support neuf et rénovation



Destination

- ▶ Montage de parpaings et de briques
- ▶ Scelllements
- ▶ Confection de corps d'enduit de façade
- ▶ Réalisation de chape mince

Consommation

- ▶ Pour chape : 20 kg/m² et par cm d'épaisseur.
- ▶ Pour montage de parpaings :
 - de 10 : 30 kg/m²
 - de 20 : 50 kg/m²
 - de 25 : 60 kg/m²

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- ▶ Sac de 35 kg

Supports admis

- ▶ Béton
- ▶ Maçonnerie brute
- ▶ Maçonnerie enduite
- ▶ Moellons

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Le dépoussiérer. Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente, manuellement ou à la bétonnière avec 4,2 L d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.
Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 15 à 20 mm par passe.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur
intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



Préparation



Application

