

PARILIEN

FIN

E N D U I T P L A T R E C H A U X



ASPECTS DE FINITION :

- gratté fin
- coupé à la Berthelet

DEFINITION

Mortier plâtre chaux blanc naturel ou teinté dans la masse pour enduire, restaurer les maçonneries hourdées au mortier de plâtre et créer des ornements de masse (moulés ou calibrés).

SUPPORTS

ADMISSIBLES

- Maçonneries anciennes hourdées au mortier de plâtre DTU 26.1 chap 12
- Constructions à pans de bois avec remplissage hourdé au plâtre.

EXCLUS

- Soubassements.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition

- Liants : plâtre gros (PCG 1), chaux aérienne (CL 90)
- Charges : sables siliceux de granulométrie 0/0,3 mm
- Teinte : Naturel ou coloré par des pigments minéraux.

PATRIMOINE



PAREXLANKO

- Aspect fin pierre de taille
- Restauration traditionnelle respectant les matériaux d'origine

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Traiter les remontées capillaires au niveau des soubassements (par exemple avec 232 PARINJECTION).
- Piocher l'enduit existant.
- Eliminer les éléments non adhérents.
- Bien dégarnir les joints de maçonnerie.
- Brosser et dépoussiérer à sec
- Protéger les pans de bois avec un feutre bitumineux.
- Fixer solidement une armature galvanisée.

MATERIEL

- Application manuelle : truelle / taloche.

PREPARATION DU PRODUIT

- Dosage en eau : 7,5 à 9 litres par sac de 25 kg (mettre la poudre dans l'eau).
- Mélange : à la raclette dans l'auge.
- Temps de mélange : 5 à 10 minutes.
- Temps de prise : 20 à 30 minutes.

APPLICATION

DEGROSSI

- Faire un gobetis fluide : gâchage à 9 litres environ.
- Si épaisseur de 3 cm : application en une passe dressée et serrée à la taloche ; gâchage de 7,5 à 8 litres.
- Si épaisseur supérieure à 3 cm : application en passes successives de 2 cm suffisamment rapprochées pour constituer un ensemble homogène. Chaque passe doit être recoupée d'une manière grossière pour faciliter l'accrochage des passes suivantes : gâchage à 7,5 litres environ.

FINITIONS

- Couche de finition : gâchage à 8,5 litres environ par sac de 25 kg.
- Gratté, coupé à la Berthelet.

REVETEMENTS DECORATIFS ASSOCIES

CALCILANE BADIGEON et CALCIDECO. Se reporter impérativement aux fiches techniques respectives avant toute mise en œuvre.







CONSUMMATION MINIMALE

- 14 kg/m² par cm d'épaisseur.

CONDITIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
 - Protection des enduits contre le ruissellement des eaux :
Les façades sont obligatoirement protégées par un débord de toiture suffisant.
Les soubassements doivent être conformes aux spécifications du DTU 26.1.
Mettre en service les protections d'origine : les corniches, les bandeaux de recouvrement de la façade à chaque niveau de plancher. Ces protections sont recouvertes de zinc et munies d'une goutte d'eau.
 - Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
 - Températures minimales d'application : + 5°C. Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières.
- L'emploi et la mise en œuvre du PARILIEN FIN se feront conformément aux recommandations de la présente fiche technique et du DTU 26.1.*

NUANCIER RÉGIONAL

	Neutre		J.30		G.20
	O.10		T.40		O.40
			R.20		J.40

Les teintes sont données à titre indicatif.



CONDITIONNEMENT

Sac 25 kg :
2 plis papier et 1 pli polyéthylène. Palette perdue houscée de 1,2 tonne.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- DTU 26.1.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques


0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Enduits de façade - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com