

Ipé - Mod 1000

□ **Descriptif:**

Lames **Ipé** du Brésil Bois K.D

Teinte : Brun jaunâtre à brun olive sombre parfois finement veiné, les vaisseaux contenant un dépôt jaune verdâtre (lapachol)

Classe de Durabilité naturelle 1 - Classe de risque biologique 4

Classe 4 = Bois exposé en permanence à l'humidification (H>20%)

Bois ne nécessitant pas de traitement de préservation

Fil fin et contre fil accusé, gerce admise, grain fin, Piqûres mortes admises

Module d'élasticité moyen : 22760 MPa (1 MPa = 1 N/mm)

□ **Présentation:**

Dimensions : 1000x1000 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : + /- 30 kg

Nombre de Lames visibles : 10 lames

Nombre de traverses : 3 lames

Finition des Lames : Finement rainurées

Assemblage : Vis inox

□ **Domaines d'applications & Préconisation de poses:**

Caillebotis Décoratif & Revêtement platelage extérieur en bois, Balcons, Terrasses modulables, Toitures Terrasses...

Ils peuvent être posés sur des plots Réglables Ideck (plots Réglables 40/60- 50/80- 80/140- 140/230mm) ou directement sur tout autre support.

Les dalles Ideck doivent être mises en œuvre selon les recommandations du DTU 51-4.

Lame conforme à l'EUTR et répondant aux exigences de la diligence raisonnable

Section Utile	Nombre dalles / paquet
1000x1000x40 mm <i>Les sections sont données en sortie d'usinage et de sciage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie.</i>	+/- 32 dalles