

FICHE TECHNIQUE

REVETEMENT DE SOL STRATIFIE EGGER

EUROCLIC

Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus												
Profil		Ce système de pose breveté garantit une pose sans colle simple et rapide. Brevet EP 1 441 087 et EP 1 462 587.												
propriétés antistatiques EN1815		non disponible												
Classe d'utilisation	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">31</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		31			32								
31			32											
norme européenne														
Format	CLASSIC	Kingsize	CLASSIC											
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1292 x 192													
Épaisseur de l'élément	7	8	8	7	8									
Épaisseur de la sous-couche cellulose silenzio®	-	-	-	-	-									
Chanfreins	-	-	vv4	-	-									
Type	Just clic!			Just clic!										
Garantie domestique														
Garantie commerciale														
palette	Palette perdue (Palette euro surcharge de 11kg/pal. pour les palettes euro)			Palette perdue (Palette euro surcharge de 11kg/pal. pour les palettes euro)										
Indications colls														
Pièces	10	8	8	7	8									
	m2	2,48	1,98	1,98	2,95	1,98								
	kg	15,57	14,20	14,20	19,10	14,20								
Boîtes par palette	520	480	480	280	480									
	m2	128,99	119,07	119,07	117,93	119,07								
	kg	820,64	861,62	861,62	770,56	861,62								
Spécifications														
Résistance à l'abrasion EN13329	AC3 (IP ≥ 2000)			AC4 (IP ≥ 4000)										
Résistance aux chocs EN13329	IC1			IC2										
Résistance aux tâches EN438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4			groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4										
Effet d'un pied de meuble EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0													
Effet d'une chaise à roulettes EN425	Aucun changement d'aspect ni dommage visible													
Chaises à roulettes EN12529	Type W													
Gonflement en épaisseur EN13329	≤ 18 %													
tolérances couche de finition EN13329	Longueur ± 0,2 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm													
Résistance à la lumière EN13329	Echelle laine bleue ≥ niveau 6 Echelle laine grise ≥ niveau 4													
Poiçonnement statique la constante de exposition EN13329	< 0,01													
Arrachement de surface EN13329	≥ 1,0 N/mm2													

