Notice produit Edition Juillet 2016 Numéro 3.03 Version n°2016-106 Sika[®] Enduit Piscine

Sika® Enduit Piscine

Micro mortier prédosé applicable au rouleau pour complément d'imperméabilisation.

Présentation	Sika [®] Enduit Piscine se présente en kit prédosé comprenant :
	■ le composant A (résine en émulsion)
	■ le composant B (ciment et charges spéciales).
	Après mélange des deux composants, on obtient un micro mortier applicable au
	platoir, au rouleau ou à la brosse.
Domaines d'application	Sika® Enduit Piscine s'utilise comme complément d'imperméabilisation
	des piscines : revêtement intérieur des bassins (paroi et radier).
Caractères généraux	■ Applicable sur support humide, mais non ruisselant.
	Coloration possible avec pigments du commerce.
	Adhérence excellente sur béton et mortier.
	■ Imperméable à l'eau.
	■ Perméable à la vapeur d'eau: laisse respirer le support.
	■ Bonne résistance chimique aux produits courants de traitement d'eau de piscine.
	■ Peut être rénové dans le temps par une nouvelle couche.
	■ Peut recevoir un carrelage collé avec SikaCeram®-205 ou du
	SikaCeram [®] Piscine.
Caractéristiques	
Coloris	Sika [®] Enduit Piscine n'existe qu'en « blanc écume ».
	On peut obtenir des tons pastel par une faible addition de «pigments pour peintures
	vinyliques» du commerce que l'on mélangera au préalable et soigneusement à la
	résine en émulsion (composant A). La proportion de colorant est à déterminer en fonction du coloris souhaité.
	ionction du colons sounaite.
Conditionnement	■ Seau de 1 kit de 6,16 kg :
	■ composant A : bidon de 2 litres
	■ composant B : sac plastique de 4,16 kg.
	■ Seau de 3 kits de 6,16 kg soit 18,48 kg.
Stockage	A l'abri du gel et de l'humidité.
Conservation	1 an en emballage d'origine intact et non entamé.
	Tan en emballage a origine intact et non entame.
Données	
techniques	
densité	Densité du produit frais après malaxage : 1,5
Conditions	
d'application	
Consommation	1 kg/m² en 2 couches soit 1 kit de 6,16 kg pour 6 m² environ.
	Il est important de respecter cette consommation. La qualité du revêtement et sa
	bonne tenue dans le temps en dépendent.
l	



Préparation du support Le support (béton, chape ou enduit) doit être propre, sain, dépoussiéré et exempt de traces d'huile ou de toute substance pouvant nuire à l'adhérence. Il doit avoir une cohésion superficielle d'au moins 1 MPa. L'enduit et la chape sous le Sika® Enduit Piscine ne devront pas être lissés mais talochés afin d'avoir une bonne adhérence. Si le support est très fermé, prévoir un sablage avant l'application. Le support doit être humidifié à refus la veille et réhumidifié le jour de l'application. Si la température est proche de 30°C, humidifier à l'avancement des travaux. Mise en oeuvre Conditions d'utilisation ■ Température minimale d'application : + 5°C Température maximale d'application : + 30°C Eviter l'application en plein soleil et par grand vent. Par temps chaud, préférer une application le soir à l'ombre après avoir refroidi le support au jet d'eau. Stocker le produit à l'ombre et au frais avant application. Préparation du mélange Sika[®] Enduit Piscine est livré en ensemble prédosé en usine. Verser la totalité du composant A (résine en émulsion) dans un récipient propre à large ouverture (seau, bidon à ouverture totale). Aiouter progressivement la totalité du composant B (poudre) en mélangeant avec un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation muni d'une hélice à 4 branches. Le malaxage doit se poursuivre pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mortier onctueux de couleur uniforme. Nettoyage des outils Nettoyage des outils et des mains à l'eau. L'application se fait à la brosse, au rouleau à poils mi-longs ou au platoir en Mise en œuvre première couche sur les parois. Les points particuliers seront traités à la brosse (angle, raccords, etc). Deux couches minimum sont nécessaires. Délai d'attente entre 2 couches : 6 heures minimum à 20°C. Il est nécessaire d'humidifier légèrement avant d'appliquer la deuxième couche. En couche de rénovation, sur support propre et sain, après humidification, appliquer une couche au rouleau à poils courts à raison de 400 g /m² environ. **Durée Pratique** Environ 1 h à 20°C. d'Utilisation Temps d'attente Remise en eau Important : le délai avant remise en eau est fonction de l'humidité relative et de la température. On respectera le délai suivant (le produit étant dur à l'ongle) : moins de 20°C de 20 à 25°C Température plus de 25°C Délai avant remise 7 jours 5 jours 3 jours en eau Précautions d'emploi Les règles d'utilisation concernant la santé, la sécurité et l'élimination des déchets doivent être scrupuleusement respectées. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de protection.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site

www.sika.fr

onstruction

Précautions d'entretien Le présent chapitre comporte quelques conseils mais ils ne sauraient en aucun cas se substituer aux règles de l'art en vigueur auxquelles les différents intervenants doivent

> La qualité de l'eau de ressource et le traitement associé à l'eau de la piscine sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

Il doit s'assurer de la compatibilité des systèmes et matériaux mis en œuvre (revêtement à base de liant hydraulique, pièces scellées, accessoires...).

De nombreux sites spécialisés (guides piscines, piscinistes, produits de traitement...) sont consultables sur Internet. Ils sont une source d'informations et d'aide précieuses.

Quelques conseils concernant le traitement et l'entretien des piscines :

Les recommandations générales pour un traitement optimisé de l'eau des piscines conseillent de maintenir l'eau à son équilibre calco-carbonique. A titre indicatif : pH de l'ordre de 7,2 à 7,7

TAC entre 10 et 20°F

TH entre 15 et 25°F

Teneur en sulfate inférieure à 200 mg/L

- Avant toute chose, vérifier que l'eau destinée au remplissage du bassin (eau de ressource) soit conforme pour une utilisation en piscine et qu'elle reste compatible avec les revêtements de type mortier hydraulique. Les eaux de forage et eaux de source servant au remplissage du bassin doivent faire l'objet d'une attention toute particulière : une analyse préalable est indispensable afin d'en connaître les caractéristiques suivantes : pH, TAC, TH, teneur en sulfate, teneur en fer ...
- N'utiliser que des produits de traitement «spéciaux piscines», au dosage préconisé par le
- Ne pas mettre les produits concentrés (désinfectants, produits de correction du pH, ...) en contact direct avec le revêtement. Par exemple, ne pas les verser le long des parois ou les laisser se dissoudre sur le fond.
- Les traitements «chocs» peuvent dégrader le revêtement.
- Certains systèmes de traitement d'eau de type électrolytique peuvent tacher le revêtement : se renseigner auprès du fabricant.
- Ne pas utiliser de sulfate de cuivre comme anti-algues et de l'acide chlorhydrique pour le nettoyage des bassins.
- En cas d'eau faiblement minéralisée, il est nécessaire de prévoir une re-minéralisation afin de permettre un bon traitement de l'eau tout en assurant la durabilité du revêtement.
- En cas d'eau fortement minéralisée, l'utilisation éventuelle de détartrants fortement acides doit être limitée aux zones présentant des dépôts sur le revêtement. Elle devra en outre être maîtrisée (utilisation préférentielle de produits en gel pour éviter les risques de coulure, respect de la dilution, du temps de contact avant rinçage, conformément aux prescriptions du fabricant), afin de permettre l'élimination des dépôts sans dégradation du revêtement.
- En cas de régulation automatique du pH (couramment couplé au système de désinfection par électrolyse au sel), s'assurer des réglages et de l'étalonnage régulier de l'appareil. A défaut, une injection excessive de correcteur de pH peut entraîner une chute du pH et une déminéralisation de l'eau, susceptibles de dégrader le revêtement.
- Comme tous les mortiers en environnement similaire, le Sika® Enduit Piscine peut être sujet aux développements de micro-organismes (algues, champignons, etc) qui se manifestent parfois par l'apparition de taches de différentes couleurs (brunes, grises, vertes, etc). Ces proliférations de micro-organismes sont provoquées par des agents extérieurs et nécessitent un traitement adapté (algicide, biocide, bactéricide, etc).
- Pour le nettoyage du revêtement existant, ne pas utiliser d'outillage métallique (brosse, raclette, ...) : risque de dépôt de particules de fer engendrant des traces de rouille par oxvdation.

Mentions légales

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

ice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant - BP 104 93350 Le Bourget France

Tel.: 01 49 92 80 00 Fax: 01 49 92 84 52

www.sika.fr