

261 LANKOBAND



LES + PRODUIT

- ▶ Protection et réparation en couverture et terrasse
- ▶ Résiste au vieillissement climatique et aux U.V.
- ▶ Souplesse à la mise en œuvre

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 10 m (longueur).
- ▶ Couleur gris foncé : largeur 100, 150, 200, 300 mm
- ▶ Couleur tuile : largeur 200, 300 mm

CONSERVATION

- ▶ **24 mois** à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

DESCRIPTION

- Bitume élastomère auto-adhésif protégé par une feuille d'aluminium contrecollée sur un film plastique.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparations rapides en couverture, façade et terrasse : raccords en faitage, fenêtres, saillies, lanterneaux, conduits de ventilation, entourage de cheminées.
- Protection, habillage et réparation de relevés, solins, chéneaux.
- Pontage de fissures et joints de maçonnerie.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton, mortier (avec **211 LANKOBLACK VERNIS**), verre, PVC, fibrociment, bois, aluminium, zinc, géotextile.

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur : 1 mm
- Masse surfacique : 1 kg/m²
- Force maximale en traction (EN 12311-1) longitudinale : 130 N/5 cm
- Force maximale en traction (EN 12311-1) transversale : 170 N/5 cm
- Déchirure au clou (UEAtc) longitudinale : 40 N
- Déchirure au clou (UEAtc) transversale : 20 N
- Pouvoir collant à 10°C : 30 N/5 cm

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être secs, propres, dégraissés, brossés et sans incompatibilité chimique.
- Sur support poreux ou pulvérulent, appliquer une couche de **211 LANKOBLACK VERNIS** à raison de 200 g/m².
- Laisser sécher.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Couper **261 LANKOBAND** à la dimension désirée et détacher la feuille de protection au fur et à mesure de l'application.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer **261 LANKOBAND** en pressant fortement à l'aide d'un chiffon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur support gelé ou humide ou par temps de gel.
- Températures d'utilisation à froid comprises entre + 5°C et + 40°C.
- Entre 0°C et 5°C, **261 LANKOBAND** préalablement stocké dans un endroit tempéré doit être réchauffé avec un chalumeau avant d'être mis en œuvre.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.