



LES + PRODUIT

- ▶ Adhérence des mortiers et bétons
- ▶ Augmente les résistances à la traction et à la flexion
- ▶ Améliore la plasticité des mortiers

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 5 litres
- ▶ Bidon de 20 litres

CONSERVATION

- ▶ **18 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

753 EMULTOR



DESCRIPTION

- Emulsion de résines synthétiques permettant une parfaite adhérence des mortiers, enduits et plâtre. Elle assure une parfaite adhérence du mortier et supprime le piquetage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Gobetis d'adhérence pour enduits et chapes
- Confection de mortiers de ragréage ou de reprofilage

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide blanc laiteux
- **Densité** : 1 à + 20°C
- **Extrait sec** : 30% ± 2%
- **Solubilité** : totale dans l'eau
- **pH** : 10 ± 0,5

MISE EN ŒUVRE

■ ENDUITS DE MURS ET RÉPARATIONS

- Gâcher le mortier avec un mélange constitué par 1 volume de **753 EMULTOR** et 1 à 2 volumes d'eau.
- Imprégner la surface à traiter avec un gobetis constitué de ce mélange en consistance crémeuse.
- Appliquer le mortier comme un mortier traditionnel lorsque le gobetis a durci.

■ CHAPES

- Gâcher le mortier de chape à consistance "terre humide" avec une solution constituée d'un volume de **753 EMULTOR** et de 1 à 2 volumes d'eau.
- Appliquer sur la dalle une barbotine constituée de ce mélange en consistance crémeuse sans laisser sécher cette barbotine.
- Mettre en place le mortier qui sera serré fortement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Éliminer la laitance et les parties non cohérentes des bétons.
- Humidifier le support à saturation, sans ressuage.
- Agiter le produit avant l'emploi.
- Ne jamais utiliser le produit pur.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.