

# ASTROPLAX

## LA CLOTURE PERFORMANTE



Dim. maille mm	H cm	Rouleau Kg approx.	Nbre rlx. par palette.	Palette Kg approx.	Ø galvanisé mm	Ø plastifié mm
100X75	100	12,50	16	210	1,70	2,10
100X75	120	15,00	16	250	1,70	2,10
100X75	150	18,50	16	306	1,70	2,10

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fil vert.	600-700*	N/mm <sup>2</sup>	-
charge max rupture unitaire fil horiz.	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
résistance points soudure	≥757	N	ASTM. A 185-97
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc	~8,5	µm	-
épaisseur PVC	~0,20	mm	EN 10218-2
procédé plastification	fluidisation	-	EN 10245-2
couleur	vert sapin brillant	-	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fil galvanisé	±0,04	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fil plastifié	±0,15	mm	EN 10218-2

(\*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

### FIL GALVANISÉ ÉLECTROSOUDÉ - PLASTIFIÉ

**Astroplax** est un grillage en fil galvanisé électrosoudé et plastifié, avec fils horizontaux ondulés avec mailles rectangulaires. La plastification est obtenue grâce à un procédé exclusif de fluidisation, le procédé **Galvaplax Process** de Cavatorta. Son utilisation est principalement destinée aux clôtures des secteurs résidentiels et non industriels. Le grillage Astroplax associe esthétique et économie. Dans des conditions normales d'utilisation, les qualités du produit sont garanties plus de 10 ans. Le grillage Astroplax s'adapte à tous les types de clôture par sa facilité de montage et son élégance. Le grillage Astroplax est produit avec un fil extérieur à haute résistance. Son dessin à mailles régulières lui donne un aspect parfaitement harmonieux. Le grillage Astroplax est commercialisé en **rouleaux de 25 m conditionnés sur palette de 16 rouleaux** sous film polyéthylène recyclable. **Disponible aussi en couleur anthracite pour le rouleau en 20m.**

fabriqué en France

