



LES + PRODUIT

- ▶ Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- ▶ Étanchéité parfaite
- ▶ Élasticité transversale

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ AT CSTB 596 et 588 en vigueur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 50 ml x 12 cm

CONSERVATION

▶ 24 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min • prix appel)

PROLIBAND



DESCRIPTION

- Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries).
- La bande d'étanchéité PROLIBAND s'applique indifféremment en association avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ* ou 596 PROLICOAT*.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols intérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : rouleau de 50 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression PAREXLANKO (noir)
- **Composition** : non-tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

PERFORMANCES (1)

- **Compatibles** : avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ* et 596 PROLICOAT*.
- **Masse linéique (g/m)** : 27
- **Pression à la rupture** : 3 bars
- **Allongement transversal à 0,78 N/mm** : 25%
- **Allongement transversal à 1,03 N/mm** : 50%
- **Résistance à la température** : - 30°C à + 90°C

* Voir la Fiche Technique du produit. - (1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Éviter le contact avec les produits solvants.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.