



LES + PRODUIT

- ▶ Adapté en milieu humide et marin
- ▶ Idéal en réparation et petits scellements
- ▶ Prise rapide

DOSAGE EN EAU

- ▶ **Scellements et calages courants** :
1 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 0,3 à 0,5 vol. d'eau
- ▶ **Scellements fortement sollicités** :
2 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 3/4 vol. d'eau

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg et 10 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

CIMENT PROMPT



DESCRIPTION

- Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.
- Il est particulièrement adapté en milieu humide et marin ; il conserve ses propriétés même en immersion.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tout support de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment

CARACTÉRISTIQUES

- **Dosage mortier pour scellements et calages courants** : 1 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 0,3 à 0,5 vol. d'eau
- **Dosage mortier pour scellements fortement sollicités** : 2 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 3/4 vol. d'eau
- **D.P.U.** : 1 à 5 min
- **Séchage définitif** : 28 jours

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
- Ils doivent être sains, stables et résistants.
- Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- **Temps de prise** :
4 min à +10°C, 2 min à +20°C, 1 min à +30°C

■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : +5°C à +35°C. Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.