

## ADJUVANTATION

### FIBRES POLYPROPYLÈNES FIBRILLÉES



#### LES + PRODUIT

- ▶ Limitent les fissures de retrait plastique
- ▶ Pour chapes et corps d'enduits
- ▶ Améliorent les performances mécaniques aux jeunes âges, la résistance aux chocs

#### CONSUMMATION

- ▶ 1 sachet de 100 g pour un sac de 35 kg de ciment

#### DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 14889-2
- ▶ Évaluation technique du CSTB

#### CONDITIONNEMENT

- ▶ Sachet de 100 g en carton de 20 sachets

#### GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / appel + prix appel

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

# PAREXLANKO

# 360 LANKOFIBRES FIBRILLÉES



#### DESCRIPTION

- Fibres polypropylène fibrillées, composées de fibrilles liées en polypropylène vierge, destinées à être incorporées aux mortiers et chapes de liant hydraulique.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes
- Corps d'enduits

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Matériaux** : 100 % polypropylène vierge
- **Type** : fibrillées microfibres
- **Épaisseur** : 38 µ
- **Longueur** : 10 mm
- **Résistance à la traction** : 370 MPa
- **Conductivité électrique** : < 10-13 Siemens
- **Température de ramollissement** : 170°C
- **Température d'inflammation** : > 320°C
- **Densité** : 0,91
- Bonne résistance aux agents chimiques et à la corrosion.

#### MISE EN ŒUVRE

##### ■ APPLICATION DU PRODUIT

- Introduire progressivement le produit et mélanger soigneusement à sec pendant 2 à 3 min avec le ciment et les agrégats.
- Remalaxer 2 à 3 min après introduction de l'eau de gâchage.
- Possibilité d'améliorer l'ouvrabilité des mortiers et bétons par adjuvantation avec **314 LANKOFLUID**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas incorporer les fibres dans l'eau de gâchage.
- **360 LANKOFIBRES FIBRILLÉES** ne constituent pas un renforcement structural et ne sont pas destinées à remplacer les armatures des bétons armés.
- Ouvrages réalisés conformément aux règles professionnelles (DTU, normes...).
- Protection des surfaces à l'air libre de la dessiccation par produit de cure (**742 LANKOCURING**) ou par humidification.
- Manipulation sans danger.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.