



LES + PRODUIT

- ▶ Idéal pour travaux courants de maçonnerie
- ▶ Utilisable pur ou en mortier
- ▶ Peut être coloré*

DOSAGE EN EAU

- ▶ **Mortier** : 1 vol. de ciment + 3 vol. de sable + eau selon consistance voulue
- ▶ **Béton** : 1 vol. de ciment + 1 vol. de sable + 2 vol. de graviers + eau selon consistance voulue

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 2,5 kg, 5 kg et 10 kg (blanc uniquement)

COLORIS

- ▶ Blanc, Gris

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

CIMENT BLANC ET GRIS



DESCRIPTION

- Ciment permettant la réalisation de travaux courants de maçonnerie : scellements, joints, enduits...

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment

CARACTÉRISTIQUES

- **Dosage mortier** : 1 vol. de ciment + 3 vol. de sable + eau selon consistance voulue
- **Dosage béton** : 1 vol. de ciment + 1 vol. de sable + 2 vol. de graviers + eau selon consistance voulue
- **D.P.U.** : 2 à 3 h
- **Séchage définitif** : 28 jours

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
- Ils doivent être sains, stables et résistants.
- Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer le ciment préparé pour les travaux à réaliser.

■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ SÉCHAGE

- Attendre 28 jours après la pose pour un séchage définitif.

* Uniquement pour CIMENT BLANC.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.