

**Notice technique**

Edition Février 2013

Numéro 7.09

Version n°2013-059

CHAPDUR® DECOR DESACTIVE - SIKA® RUGASOL® DECOR

# CHAPDUR® DECOR DESACTIVE

# SIKA® RUGASOL® DECOR

Système prêt à l'emploi pour réalisation de sols désactivés.

<b>Présentation</b>	Le CHAPDUR® DECOR DESACTIVE est un mortier prêt à l'emploi à base d'agrégats colorés, de ciment et de pigments minéraux. Le SIKA® RUGASOL® DECOR est un désactivant de surface en phase aqueuse qui se présente sous forme d'un liquide de couleur bleu.
<b>Domaines d'application</b>	Revêtement décoratif pour aménagements urbains et privés : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ espaces piétonniers,</li> <li>■ voiries de lotissement,</li> <li>■ terrasses,</li> <li>■ contours de piscine.</li> </ul>
<b>Caractères généraux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Système complet, béton + désactivant.</li> <li>■ Facile à utiliser.</li> </ul>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Coloris</b>	Granulats stone ou kirsh.
<b>Conditionnement</b>	CHAPDUR® DECOR DESACTIVE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sac de 25 kg.</li> </ul> SIKA® RUGASOL® DECOR <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bidon de 5 litres</li> <li>■ Bidon de 20 litres.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	CHAPDUR® DECOR DESACTIVE : stocker à l'abri de l'humidité. SIKA® RUGASOL® DECOR : stocker à l'abri du gel et des chaleurs excessives.
<b>Conservation</b>	CHAPDUR® DECOR DESACTIVE : un sac non entamé se conserve 6 mois. SIKA® RUGASOL® DECOR : dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an.
<b>Données techniques</b>	
<b>densité</b>	CHAPDUR® DECOR DESACTIVE : Densité du mortier frais : 2,25. SIKA® RUGASOL® DECOR : 1,1
<b>Viscosité</b>	SIKA® RUGASOL® DECOR 200-600 mPa.s à 20°C.
<b>Granulométrie</b>	CHAPDUR® DECOR DESACTIVE Granulats concassés de granulométrie 4,6 mm.



## Conditions d'application

### Préparation du support

Le CHAPDUR® DECOR DESACTIVE est applicable sur béton frais ou béton durci.

#### Sur béton frais

Régler le béton frais 2 cm en dessous du niveau définitif prévu et mettre en place le CHAPDUR® DECOR DESACTIVE selon la méthode «frais sur frais».

#### Sur béton ancien ou durci

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Il sera notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

Une barbotine d'accrochage confectionnée avec du SIKALATEX doit être mise en place à l'avancement avant l'application du mortier.

### Consommation / Dosage

CHAPDUR® DECOR DESACTIVE : 45 kg/m<sup>2</sup> pour une épaisseur de 2 cm.

SIKA® RUGASOL® DECOR : 1 litre pour environ 5 m<sup>2</sup>.

### Mise en oeuvre

CHAPDUR® DECOR DESACTIVE

Répandre le mortier sur le béton ou la barbotine fraîche et l'étaler uniformément à l'aide de la règle. Procéder à un talochage soigneux de la surface afin que le revêtement présente une surface lisse, fermée exempte de cavités apparentes et de vagues.

SIKA® RUGASOL® DECOR

■ Homogénéiser le produit avant usage.

■ Dès la fin du talochage pulvériser de façon uniforme sur toute la surface du béton en utilisant une buse avec une ouverture de 0,79 mm, pression de 2 à 4 bars.

■ Le lavage de la surface sera réalisé avec un jet d'eau à haute pression (de 100 à 150 bars maxi) après délai d'attente de 5 à 24 heures selon les conditions climatiques.

Nota : Si les granulats se déchaussent au lavage, réduire la pression de lavage ou augmenter le délai d'attente. Il est recommandé de prévoir en annexe du chantier, une surface d'essai d'environ 1 m<sup>2</sup> afin d'évaluer au mieux le début du lavage.

### Conditions d'utilisation

La température ambiante, celle du produit et celle du support doivent être comprises lors de l'application entre + 10°C et + 30°C.

### Préparation du mélange

Introduire le CHAPDUR® DECOR DESACTIVE dans la bétonnière.

Ajouter 2,5 à 2,7 litres d'eau par sac de 25 kg.

Malaxer jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

### Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après usage.

### Mise en oeuvre

CHAPDUR® DECOR DESACTIVE : bétonnière, règle, taloche, truelle, ...

SIKA® RUGASOL® DECOR : pulvérisateur muni d'une buse métallique.

Nota : prévoir un moyen de protection des abords adapté au chantier.

### Précautions d'emploi

La manipulation du CHAPDUR® DECOR DESACTIVE analogue à celle d'un mortier de ciment.

Consulter La fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

