

## Descriptif

BASIC CLICK 13.5	
Décor	Monolame
Teneur en humidité	≤ 9%
Épaisseur	13.5 mm ±0.2mm
Couche d'usure	≥ 3.5mm
Dimensions	1190 X 170
Tolérance Longueur	± 0.1% (NF EN 13489)
Tolérance Largeur	± 0.2mm (NF EN 13489)
Tolérance Equerrage	≤ 0.1% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité « tuilage » (I)	≤ 0.3% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1% sur la longueur
Poids /m <sup>2</sup>	9.6 kg
Choix Bois	Original
Collection	Naturel verni Blanc Extrême huilé

**Parquet contrecollé** 2 plis, essence **chêne**, support médium.  
Assemblage **Clic Unifit**.  
4 chanfreins.

**Choix Bois**

**Original** : Bois de fil et dosse, structure hétérogène présentant quelques nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25mm. Pas de fente. Pas d'aubier.

## Normes, Certifications et Garantie

**Parquet fabriqué en France.**

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage **PEFC/10-35-62**

Emission dans l'air intérieur, classement **A+**

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

BASIC CLICK 13.5	
Classement d'usage	Classe 31
Résistance thermique	0.083 m <sup>2</sup> .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1

**Garantie 25 ans** (Cf Garantie dans Conditions Générales Vente)

## Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée, pose collée en plein possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet ([www.fppi.fr](http://www.fppi.fr)) ou présentes dans les colis de parquet.

**Pose en cordons déconseillée.**

Compatibilité sols chauffants

BASIC CLICK 13.5	
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

## Note d'informations et entretien

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante.

Finition mate et un léger brossage des lames.

Finition huilée usine à séchage UV qui confère au bois un aspect naturel, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Toutes ces finitions sont sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « *Phénomène d'oxydation naturel* ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées. Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocole entretien et maintenance parquet huilé, parquet verni).

Rénovation possible.



FRANCE PRODUCTION PARQUET INNOVATION  
2 chemin de la Parqueterie – 36120 Ardentes  
Tél : 02 54 29 19 19 – Fax : 02 54 36 38 18  
[www.fppi.fr](http://www.fppi.fr) - [parquet@fppi.fr](mailto:parquet@fppi.fr)