

IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE

Impression garnissante.

Intérieur
Sous-couche pénétrante.
Aspect mat.



Gedimat
des fondations aux finitions

Conditionnement

5 L et 10 L

Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.

Destination

- | | |
|---------------------|--|
| EMPLACEMENT | - Surface verticale intérieure. |
| LOCALISATION | - Sur anciens fonds où l'on désire appliquer une couche d'adhérence et d'isolation. |
| SUPPORT | - Plâtre, plaques de plâtre, béton, ciment et bois.
- Papiers peints et toile de verre. |

Propriétés

- Bonne adhérence.
- Imprime et isole le support.
- Bonne opacité et bonne blancheur.

Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 5 à 8 %.
- Airless, buse de 21 à 24/000 de pouce angle 60 à 80°, filtre 60 mesh : diluer de 8 à 10 %.
- Sur fonds cohérents, appliquer une couche.

DILUANT

- Eau.

RENDEMENT

- Sur support moyennement absorbant : 8 à 9 m²/l.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures.

IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE

Impression garnissante.

Gedimat
des fondations aux finitions

Intérieur
Sous-couche pénétrante.
Aspect mat.



Conditionnement

5 L et 10 L

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques

LIANT	Copolymères acryliques.
DENSITE	1,50
EXTRAIT SEC	55,5 %
TX VOLUMIQUE EX. SEC	34 %
BRILLANT SPECULAIRE	Inférieur à 10 %

Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.

Garanties

- IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.