



# Pattex

## Contact Sans Solvant

- SANS SOLVANT – SANS ODEUR
- Assemblage et placage multi-matériaux
- Ne coule pas, ne file pas
- Tack initial élevé
- Peut être appliquée sur support poreux ou surfaces verticales
- Sans toluène, sans cyclohexane



### DESTINATIONS

- Convient particulièrement pour des collages en plafond ou sur des surfaces verticales, du bois, stratifié, métal, PVC rigide, céramique, verre, porcelaine, feutre, liège, cuir, caoutchouc, sur bois ou entre eux.
- Ne convient pas pour le polystyrène expansé ou extrudé, le Téflon®, le polyéthylène et le PVC souple.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation des surfaces

- Les surfaces à encoller doivent être propres, régulières, solides, sèches (8-12 % d'humidité maximum pour le bois), exemptes de graisse et de poussière. Le cas échéant, nettoyer les surfaces à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant. Rendre rugueuses les surfaces lisses et brillantes. Pré encoller les fonds poreux ou absorbants (la consistance en gel réduit l'absorption de la colle par les supports poreux).
- Nous recommandons de stabiliser les matériaux à coller et la colle à la même température avant d'effectuer l'encollage (+18°C à +25°C).

#### Assemblage

- Appliquer une couche régulière de Pattex Néoprène Sans Solvant sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule finement dentelée.
- Appliquer la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de largeur sur l'autre face. Laisser gommer la colle pendant 45 min. Le film de colle doit être sec au toucher avant la mise en contact.

#### Collage :

- Assembler les deux pièces, toute rectification est alors impossible.
- Exercer sur la pièce assemblée une pression courte et forte
- Pour les pièces de grandes dimensions, les stratifiés et les métaux, utiliser de préférence une presse.
- La résistance du collage est fonction de l'intensité de la pression et non de sa durée. La pièce assemblée peut être affleurée et travaillée aussitôt après la mise en contact.
- Du fait de l'exceptionnelle réactivité de la colle à l'humidité, il peut se former dans le flacon une peau de surface, qu'il faut percer.

### CONDITIONNEMENT

**Pattex Néoprène Sans Solvant** est disponible en étui brochable de 65g et 160g

### STOCKAGE

12 mois au sec et à l'abri du gel.

**Pattex®**



## Pattex Néoprène Sans Solvant

### CARACTERISTIQUES

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                         | jaune                                                                                                                      |
| Consistance                     | gel                                                                                                                        |
| Densité                         | Env 1.06                                                                                                                   |
| Consommation :                  | 200 à 250 g/ m <sup>2</sup> par face à encoller                                                                            |
| Temps de gommage                | 45 min selon la température et l'humidité ambiante                                                                         |
| Temps ouvert                    | 2 heures                                                                                                                   |
| Temps de prise                  | Résistance finale après 72 h                                                                                               |
| Résistance mécanique du collage | < 40 kg / cm <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Résistance à l'eau              | Résiste à l'humidité temporaire mais ne convient pas pour des applications soumises à des expositions permanentes à l'eau. |
| Résistance à la température     | Jusqu'à env. +70°C.                                                                                                        |
| Etiquetage de danger            | oui                                                                                                                        |

### OBSERVATIONS

- Pour tous les collages devant résister à des températures supérieures à + 70°C, utiliser Pattex Néoprène Hautes Températures.
- En cas d'assemblages de grandes surfaces, intercaler entre elles des feuilles de papier Kraft ou des lattes en bois pour effectuer un collage progressif.
- Lorsque le temps ouvert est dépassé, réactiver le film de colle à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant ou à la chaleur (sans utiliser une flamme).
- Travailler à l'abri des courants d'air pour éviter toute condensation.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site [www.sdb.henkel.de](http://www.sdb.henkel.de).



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX NEOPRENE

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Néoprène Liquide           | Colle pour grandes surfaces                               |
| Néoprène Gel               | Colle pour surfaces poreuses ou verticales                |
| Néoprène Transparent       | Colle pour matériaux transparents                         |
| Spéciale Haute température | Colle contact néoprène jusqu'à +120°C                     |
| Diluant et Nettoyant       | Produit de dilution et de nettoyage pour colles néoprènes |

Mise à jour de la fiche technique : juin 2010

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**Pattex®**



Qualité Professionnelle



# Pattex Contact Sans Solvant

Création : 2010



ETUI 65g



ETUI 160g

| Libellé HENKEL                                | Conditionnement | IDH     | PCB | EAN UC (produit) | EAN UL (colis) | Nomenclature Douanière |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------------|----------------|------------------------|
| Pattex Contact Sans Solvant<br>Etui 65g x 12  | Etui            | 1419290 | 12  | 4015000414821    | 4015000469326  | 35061000               |
| Pattex Contact Sans Solvant<br>Etui 160g x 12 | Etui            | 1419291 | 12  | 4015000414838    | 4015000469333  | 35061000               |

|                                                  |         | Dimensions en mm<br>(L x l x H) | Poids<br>Net<br>(KG) | Poids<br>Brut<br>(KG) | Palettisation          |                           |                        |                     |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                  |         |                                 |                      |                       | Nombre<br>colis/couche | Nombre<br>couches/palette | Total<br>colis/palette | Total<br>uc/palette |
| Pattex Contact<br>Sans Solvant<br>Etui 65g x 12  | Produit | 38 x32 x 165                    | 0,065                | 0,085                 |                        |                           |                        |                     |
|                                                  | Colis   | 106 x 169 x 180                 | 0,780                | 1,099                 |                        |                           |                        |                     |
|                                                  | Palette | 800 x 1200 x 1044               | 191,1                | 296,79                | 49                     | 5                         | 245                    | 2940                |
| Pattex Contact<br>Sans Solvant<br>Etui 160g x 12 | Produit | 41 x 215 x 58                   | 0,16                 | 0,194                 |                        |                           |                        |                     |
|                                                  | Colis   | 244 x 132 x 228                 | 1,92                 | 2,449                 |                        |                           |                        |                     |
|                                                  | Palette | 800 x 1200 x 1056               | 207,36               | 289,692               | 27                     | 4                         | 108                    | 1296                |

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE

**Pattex®**