

Plâtre manuel traditionnel pour le dégrossissage en intérieur et l'enduisage extérieur avec ajout de chaux et sable

LES + PRODUITS

- + Adapté au dégrossissage de supports maçonneries fortement irréguliers
- + Souple et onctueux
- + Enduisage extérieur : convient pour la préparation de mortier traditionnel par ajout de sable et chaux aérienne (conformément à la norme DTU 26-1)

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Type d'application	Manuel
Teinte ou couleur parement	Blanc		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	lissée
Taux de gâchage	Env. 40 litres d'eau par sac de 40kg
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Gros

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Tous plâtres fin
Durée d'utilisation	env. 30 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Délai minimum avant finition	Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Gros 40kg 40s	3496252000665	Palette de 40 Sac(s)	40 kg
Lutèce® Gros 25kg 63s	3496250150188	Palette de 63 Sac(s)	25 kg