

Plâtre Manuel Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

LES + PRODUITS

- + Prise courte (1 h 15) adaptée aux petites gâchées
- + Epaisseur d'application de 3 à 25 mm selon supports et conditions d'application (Cf avis technique n° 9/09-888)
- + S'applique sur briques, carreaux de terre cuite à parements lisses, carreaux de plâtre

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Type d'application	Manuel
Teinte ou couleur parement	Blanc	Largeur	390 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	lissée
Taux de gâchage	24 litres d'eau pour un sac de 33 kg
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
Granulométrie	Fin

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Temps d'application	30 min
Durée d'utilisation	1h15
Temps de finition	20 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Délai minimum avant finition	en moyenne 2 semaines
Temps de dressage	25 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.5
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	4 mois
Durée de garantie	4 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce 2000® Court 33kg 45s	3496252002645	Palette de 45 Sac(s)	33 kg