



Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

**LES + PRODUITS**

- + Temps d'utilisation normal.
- + Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- + Idéal pour tous types de chantiers.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Taux de gâchage</b>	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
<b>Durée de conservation</b>	9 mois mois

**RÉFÉRENCES**

<b>Outils d'application</b>	Couteau, Platoir
<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° ATEC</b>	9/05-815
<b>N° DTU</b>	25.41 - 25.42
<b>N° DoP</b>	PEM021
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+
<b>N° CSTBat</b>	18-99-815-2

**MISE EN OEUVRE**

<b>Consommation minimum</b>	330 g/m <sup>2</sup>
<b>Délai minimum avant finition</b>	5 heures
<b>Précautions d'emploi</b>	Utiliser lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C
<b>Précautions d'emploi</b>	Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
<b>Ponçable</b>	Oui

**LOGISTIQUE**

<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

**CONDITIONNEMENT**

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR4 5kg 25s	3496250007796	Palette de 25 Sac(s)	5 kg
Placojoint® PR4 5kg 180s	3496250007796	Palette de 180 Sac(s)	5 kg