



Pattex Spécialités - Porcelaine



DESTINATIONS

Idéal pour coller et réparer de la porcelaine, du terracotta, de l'ivoire, de la pierre, de l'argile. Ne convient pas pour PE, PP, PTFE et polystyrène.

MISE EN ŒUVRE

Appliquez Pattex porcelaine généreusement sur les deux surfaces à coller et appuyez immédiatement les deux surfaces ensemble.

Dans le cas de surfaces rugueuses, appliquez la colle sur les deux surfaces et laissez sécher 2-3 minutes puis appliquez de nouveau la colle seulement sur une surface et appuyez immédiatement.

Pour une résistance finale, attendez 24heures

CONDITIONNEMENT

Pattex Spécialités Porcelaine est conditionnée sous forme de tube de 30g.

CARACTERISTIQUES

Composition :	Base Néoprène (type colle contact)
Densité :	1.02 g/cm3
Résistance à la température	Pattex cuir doit être utilisé à température ambiante entre 18 et 25 degrés
Résistance aux hautes températures	-50 jusqu'à +90° degrés
Stockage	36 mois à des températures ambiantes

OBSERVATIONS

Nettoyage :

Nettoyer les outils directement après utilisation

Conservation :

A conserver bien fermé à température ambiante

Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au dessus de 50 degrés.

Création de la fiche technique : septembre 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

Pattex®

PATTEX SPECIALITES PORCELAINE



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Spécialités Porcelaine	tube 30g	1471989	6	4015000417211	4015000475747	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex Spécialités Porcelaine	produit	120	26	215	0.03	0.05				
	colis	149	115	236	0.18	0.411				
	palette	800	1.2	840	27,000	86,850	50	3	150	900