



Pattex

Spécialités - Caoutchouc



DESTINATIONS

Collage de caoutchouc, de cuir, de liège, de mousse, de beaucoup d'autres matériaux. Pattex chaussure n'est pas approprié pour le polyéthylène, polypropylène.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer Pattex Caoutchouc généreusement sur les deux surfaces à coller- surtout sur les côtés- avec une spatule dentelée Pattex.

Evaporation :

Avant de joindre les deux bouts, laisser évaporer les solvants. La durée d'évaporation à température ambiante (18 à 25 degrés) est approximativement de 10-15 minutes.

Information importante :

Assurer une aération constante. Après la durée d'évaporation, le collage est possible en 1h.

Après l'évaporation des solvants, il doit rester un film visible d'adhésif sur la surface.

Avant de joindre les deux parties, l'adhésif doit être sec au toucher. Il ne doit pas coller aux doigts.

Collage :

Tout d'abord, aligner avec précaution les parties qui doivent être collées, l'ajustement ne sera plus possible après que les deux films adhésifs se sont touchés. Ensuite appuyer les parties les unes contre les autres.

Appuyer pendant quelques secondes est suffisant.

CONDITIONNEMENT

Pattex Spécialités Caoutchouc est conditionnée sous forme de tube de 30g.

CARACTERISTIQUES

- Très flexible
- Longue tenue
- Sèche transparente

Composition :	Base Néoprène (Polychloroprène)
Densité :	0.86 g/cm2
Résistance à la température	jusqu'à 70-80 degrés
Résistance à la température	Pattex cuir doit être utilisé à température ambiante entre 18 et 25 degrés
Consommation	250/350 g/m2 pour une application double face d'adhésif
Résistance finale	La résistance de collage dépend du matériau t de l'intensité de la pression
Evaporation	La durée d'évaporation à des températures ambiantes (18 à 25 degrés) Est approximativement de 5-10 minutes.

OBSERVATIONS

Nettoyage :

Nettoyer les outils directement après utilisation

Conservation :

A conserver bien fermé à température ambiante

Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au dessus de 50 degrés.

Création de la fiche technique : septembre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



PATTEX SPECIALITES CAOUTCHOUC



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Spécialités Caoutchouc	tube 30g	1472003	6	4015000417235	4015000475785	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex Spécialités Caoutchouc	produit	120	26	215	0.03	0.05				
	colis	149	115	236	0.18	0.411				
	palette	800	1.2	840	27,000	86,850	50	3	150	900