

Isomob 35R

L'alternative économique à l'Isomob 32 R



MURS
OSSATURE BOIS

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/340
- DOP 0001-12

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	



Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Solutions

- Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit

Avantages

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Bonne tenue mécanique
- Confort de pose
- Calage facile entre les chevrons
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/cols	cols/pal	m ² /cols	rlx/pal	m ² /pal	Disponibilité
68250	220	6,25	0,575	2,4	2	30	2,76	60	82,8	A
68239	200	5,7	0,575	3	2	30	3,45	60	103,5	A
68237	160	4,55	0,575	3,7	2	30	4,25	60	127,65	A

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/cols	cols/pal	m ² /cols	rlx/pal	m ² /pal	Disponibilité
85117	145	4,1	0,365	3,4	3	30	3,72	90	111,69	B
67330	145	4,1	0,575	3,4	2	30	3,91	60	117,3	A
85115	120	3,4	0,365	3,9	3	30	4,27	90	128,12	C
67319	120	3,4	0,575	3,9	2	30	4,49	60	134,55	A

Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.