

PLAFER Gros

Plâtre manuel traditionnel à prise rapide. Idéal pour dégrossissage en intérieur et façade à la parisienne en extérieur (avec ajout sable et chaux selon DTU 26.1)



AVANTAGES

- Véritable plâtre gros traditionnel sans ajout
- Prise très rapide

APPLICATION

- En intérieur : pur ou en mortier de sable pour dégrossissage sur treillis (métal, bois,...) ou sur des murs maçonnés fortement irréguliers
- En extérieur : application manuelle conforme au DTU 26.1 pour la rénovation des façades de plâtres, exclusivement en « enduit à l'ancienne » (mélange avec sable et chaux aérienne éteinte)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Rapport de mélange	< 80%
Temps de stockage	6mois
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	8 mn

PRODUITS

	Code SAP	Consommation
PLAFER GROS SAC 25KGX49-HE-4E	295860	10kg/m ² par cm ép.

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.