

SABLE À ENDUIRE

Granulométrie 0/2



Fabriqué
en France

Norme
NF EN
13139



Domaine d'utilisation

Montage de briques, de parpaings, de pierres -
Jointoiement entre briques ou pierres - Enduit de façades
Peut être remplacé par le « sable blanc »



Dosage

	Mortier bâtard	Mortier bâtard
Utilisation	Assemblage de briques type 6x11x22 pour environ 35m ² de murs	Mortier pour joints de pierre pour environ 10m ² de gros joints
Nombre de litres de mortier	1000	180
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	5 sacs	1 sac
Chaux NHL	5 sacs	1 sac
Sable type 0/2 Sac de 35 kg	50 sacs	8 sacs
Eau	200	40

	Mortier	Mortier bâtard	Mortier bâtard
Utilisation	Première couche : ep. de 3 à 5 mm gobetis d'accrochage	Deuxième couche : ep. de 15 à 20 mm corps d'enduit	Troisième couche : ep. de 5 à 7 mm finition
Nombre de litres de mortier	150	600	200
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	2 sacs	4 sacs	1 sac
Chaux NHL	-	2 sacs	1 sac
Sable type 0/2 Sac de 35 kg	6 sacs	26 sacs	10 sacs
Eau	35	120	40

Enduit de façades traditionnel sur support béton, briques ou pierres dures pour environ 30m².

Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter
Possibilité d'avoir un sable de couleur blanche - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varient en fonction de la région d'extraction.

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SACMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat-france.fr