

weber retardateur



20 L

Retardateur de prise pour enduits monocouches

- ✦ Allonge le délai avant grattage
- ✦ Retarde la prise des enduits monocouches
- ✦ Améliore l'organisation du chantier en période chaude
- ✦ Adapté aux enduits monocouches weber (type OC)

DOMAINE D'UTILISATION

- par forte chaleur (+30 °C), **weber retardateur** permet de retrouver les délais avant grattage constatés à +20 °C
- ne modifie pas le domaine d'emploi de l'enduit monocouche **weber** utilisé

LIMITES D'EMPLOI

- les limites d'emploi du mélange (enduit monocouche + **weber retardateur**) sont identiques à celles de l'enduit monocouche projeté **weber** utilisé
- non adapté aux enduits de parement minéraux à la chaux aérienne

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : retardateur de prise en solution
- densité : 1
- pH : 12

RECOMMANDATIONS

- l'utilisation de l'adjuvant **weber retardateur** ne dispense pas des précautions d'usage par temps chaud (arrosage du support avant application de l'enduit, protection de l'enduit frais)
- ne pas dépasser le dosage préconisé

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : + 30°C maximum

APPLICATION

1. réduire de 0,75 l la quantité d'eau de gâchage habituelle pour 7 sac de 25 kg d'enduits monocouches projetés **weber**
2. mélanger 0,75 l de **weber retardateur** dans l'eau avant de verser la poudre

Exemple avec **weberlite G**

- gâchage avec 5,5 L d'eau par sac de 25 kg
- soit pour une gâchée de 7 sacs de 25 kg : 37,5 l d'eau
- diminution de 0,75 l d'eau = 37,5 l
- addition de 0,75 l de **weber retardateur** = 38,5 l d'eau

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : bidon en plastique de 20 l (palette filmée complète de 26 bidons, soit 561,6 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : incolore
- **Outils** : dosette **weber**
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des

weber retardateur (suite)

fortes chaleurs

● **Consommation :**

- 0,75 l par gâchée par 7 sacs de 25 kg

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN