

parement grain fin

weber.cal F



25 KG



Enduit de parement épais, manuel, grain fin

- † Toutes les qualités d'un enduit à la chaux aérienne, laisse respirer le support, souplesse d'application, luminosité des couleurs
- † Particulièrement adapté à la restauration du bâti ancien
- † Finitions : taloché-feutrée, gratté-fin ou traditionnelles

Produit(s) associé(s)

gobetis
corps d'enduit chaux
weber nettoyant
weber accrochage

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement minéral à la chaux aérienne (couche de finition d'un enduit trois couches conforme à la norme NF DTU 26-1)
- rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes

SUPPORTS

extérieurs et intérieurs

- supports anciens :
 - maçonneries de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26-1 (type **corps d'enduit chaux weber**)
 - maçonneries de briques, moellons, pierres destinées à rester apparentes (cas de rejointoiement)
- supports neufs : corps d'enduit conforme à la norme NF/DTU 26-1 (type **weberdress R**)

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- épaisseur moyenne : de 5 à 7 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
 - les surfaces horizontales ou inclinées
 - les supports en plâtre
 - les soubassements et les parties exposées aux salissures
 - un support hydrofugé ou non absorbant
 - béton

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps hors d'eau : de 3 à 8 heures
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.*

IDENTIFICATION

- composition : chaux aérienne, faible quantité de liants hydrauliques, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux
- densité de la poudre : 1,45

PERFORMANCES

- CE selon NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : CR
- réaction au feu : AI (incombustible)
- absorption d'eau : W1
- résistance en compression : CSII
- rétention d'eau : Re < 86 %
- module d'élasticité : < 8000 MPa
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

parement grain fin (suite)

weber.cal F

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- par temps chaud ou en cas de vent sec, réhumidifier l'enduit fini 24 heures après sa mise en œuvre et au-delà si nécessaire

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Diagnostic des supports

- les supports doivent être propres, sains, rugueux et résistants

Humidification des supports

- toujours humidifier le support et attendre la disparition du film d'eau

Préparation des supports

● sur les supports non recouverts d'un corps d'enduit :

- dégarnir les joints de maçonnerie sur 2 à 5 cm de profondeur, puis dépoussiérer.
- appliquer le **gobetis weber**, puis le **corps d'enduit chaux weber**, avant la finition.
- respecter les temps d'attente entre les couches tels que définis par la norme NF DTU 26-1

● sur maçonneries anciennes revêtues d'un corps d'enduit cohésif :

- si l'enduit est recouvert d'un revêtement organique ou d'une peinture, l'éliminer totalement (décapage puis sablage par exemple)
- nettoyer au jet d'eau haute pression
- appliquer **weber nettoyant façade** en cas de salissures végétales, rincer et laisser sécher
- puis réaliser un gobetis avec le **parement grain fin weber** adjuvanté avec **weber accrochage** avant la finition (1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d'eau) si le corps de l'enduit n'est pas suffisamment cohésif, l'éliminer par piochage

● sur maçonneries neuves :

- réaliser d'abord un corps d'enduit traditionnel d'au moins 15 mm d'épaisseur, conforme à la norme NF DTU 26-1. le dresser à la règle et laisser la surface rugueuse
- laisser durcir au moins 7 jours avant d'appliquer le **parement grain fin weber**

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)
- éviter la finition talochée pour les teintes soutenues (risque de faïençage)

FINITIONS / TEINTES



- dès que l'enduit a tiré, éliminer la laitance superficielle avec

une éponge humide ou une taloche feutrée

- dès que la dureté de l'enduit le permet (de 2 à 24 heures), gratter avec un gratton à dents courtes
- après grattage, éliminer délicatement les poussières avec un balai

APPLICATION

1.

- Gâcher en bétonnière ou dans une auge avec 4 à 5 l d'eau par sac pendant 5 minutes
- Veiller à préparer des gâchées de consistance très régulière

2.

- pour la réalisation de la couche de finition
 - appliquer le **parement grain fin weber** à la truelle ou à l'aide d'un pot de projection. Puis dresser à la règle pour obtenir une épaisseur moyenne de 8 mm pour une finition grattée et de 5 mm pour une finition talochée

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : Sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 107x107 cm
- **Couleur** : 143 teintes. Consulter le nuancier.
- **Outils** : bétonnière, auge, truelle, règle, taloche plastique alvéolée, taloche éponge, taloche feutrée, gratton dents courtes
- **Rendement moyen** : En partie courante, 30 m²/compagnon servi/jour
- **Conservation** : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** :
 - finition taloché-feutrée : de 11 à 15 kg/m²
 - finition gratté-fin : de 15 à 17 kg/m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min + prix appel

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN