

# weberdeko silicate

weber peinture silicate



21 KG

## Peinture minérale à base de silicate de potasse

- † Aspect minéral mat
- † Prête à l'emploi
- † Application à la brosse ou au rouleau
- † Excellent vieillissement, résistance aux intempéries

## DOMAINE D'UTILISATION

- peinture silicate pour les façades neuves ou anciennes et murs de maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

## SUPPORTS

- enduits minéraux sains, secs, adhérents et propres
- béton
- rénovation de systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur avec finition hydraulique (cas n° 1, cahier CSTB n° 2468 de février 1991)

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieur sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontal, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- ne pas appliquer sur supports organiques ou supports humides

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## IDENTIFICATION

- composition : silicate de potasse et pigments
- densité : 1.5
- extrait sec : 55.5%

## PERFORMANCES

- classification selon XP T 34-722: D2
- classification selon NF T 36-005 : Famille I classe 1b1
- classification selon EN 1062-1 : G3 E3 SI V1 W3 A0 CO
- caractéristique du produit (norme EN 15824) :
  - perméabilité à la vapeur d'eau : V1
  - perméabilité à l'eau liquide : W3

*Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.*

*Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre*

## RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à peindre aisément. Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée à l'eau
- lors de l'utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l'aide de vêtements et de lunettes de protection
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs, exempts d'huile de décoffrage
- sur supports neufs : appliquer **weberdeko silicate** après un

# weberdeko silicate (suite)

## weber peinture silicate

temps d'attente de 3 semaines (les enduits neufs doivent être secs et avoir fait la plus grande partie de leur retrait)

- sur supports anciens : les salissures et particules mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage suivi d'un rinçage à l'eau claire ou nettoyage basse pression
- sur supports contaminés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant** . Laisser sécher
- sur supports très poreux ou farinants, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher
- rénovation des procédés d'Isolation Thermique :
  - sur supports encrassés, laver à l'eau froide basse pression avec un détergent peu agressif (type Teepol). Rincer abondamment
  - sur supports infectés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant** . Rincer abondamment. Laisser sécher

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

## APPLICATION

1.
  - l'application se fait en deux couches croisées à l'aide d'un rouleau ou à la brosse
2.
  - 1ère couche: appliquer **weberdeko silicate** dilué à 10% d'eau maximum pour réguler l'absorption du support
3.
  - 2ème couche: appliquer **weberdeko silicate** dilué à 5 % d'eau maximum

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : seau en plastique de 21 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 504 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : 236 teintes. Consulter le nuancier
- **Outillage** : rouleau laine, brosse
- **Conservation** : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** :
  - 0,35 l/m<sup>2</sup> (550 g/m<sup>2</sup>) environ en 2 couches

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min  
+ prix appel

www.fr.weber

**weber**  
SAINT-GOBAIN