

weberprim pierre



4 KG



Primaire d'adhérence pour pierre de taille

- + Prêt à l'emploi
- + Application facile

DOMAINE D'UTILISATION

- améliore l'adhérence du **réparation de pierre weber** et du **moulage de pierre weber** sur pierres naturelles
- régulateur de porosité des pierres

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur des supports mouillés ou en immersion

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : polymères en dispersion aqueuse et adjuvants synthétiques
- densité : 1,05
- densité de la poudre : 1,05
- pH : 8
- pH de la pâte : 8
- extrait sec : 21%

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A

RECOMMANDATIONS

- nettoyage à l'eau des outils et des supports avant séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports à réparer doivent être propres, non pulvérulents et secs
- gratter la surface des pierres abîmées ou purger
- dépoussiérer par balayage à la brosse ou à l'air comprimé

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

APPLICATION

1.
 - **weberprim pierre** est prêt à l'emploi
 - Remuer légèrement, puis appliquer régulièrement à l'aide d'une brosse, d'un pinceau sur les parties à réparer en évitant de déborder ou de faire des coulures sur le parement (dans ce cas, laver immédiatement et abondamment à l'eau propre)
2.
 - laisser sécher de 1 à 1 heure 30 selon la température avant d'appliquer le **réparation de pierre weber** ou le **moulage de pierre weber** (le primaire doit être sec au toucher)

weberprim pierre (suite)

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : seau en plastique de 4 kg (palette filmée complète de 80 seaux, soit 320 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : blanc
- **Outillage** : pinceau, brosse plate
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** :
 - 200 à 300 g/m² selon l'absorption et la rugosité du support

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN