



SOPREMA

BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

FICHE TECHNIQUE

06/029 F annule et remplace 05/160F

SOPRAVOILE

SOPRAVOILE 100

Présentation

SOPRAVOILE 100 est une feuille à base de fibres de verre, matériau constituant une couche d'indépendance (Ecran VV 100).

Constituants

SOPRAVOILE 100 est constitué d'un voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille.

Masse surfacique : 100 g/m² (-8%).

Caractéristiques

Caractéristiques dynamométriques selon les dispositions de la norme NF EN 29073-3.

- Force maximale en traction (sens longitudinal et transversal) : ≥ 300 N/5 cm
 - Allongement à la force maximale (sens longitudinal et transversal) : $\geq 1,2\%$
- L'encollage est sans action sur le bitume.

Conditionnement

- Rouleau de 1 x 100 m pesant environ 10 kg
- Rouleau de 1 x 25 m pesant environ 2,5 kg
- Stockage debout sur palette housée

Emploi

Couche d'indépendance (Ecran VV 100) telle que définie dans les DTU 43.

Mise en oeuvre

Par simple déroulage avant mise en oeuvre du complexe d'étanchéité, conformément aux prescriptions des DTU 43 ou des Avis Techniques des revêtements concernés.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et environnement.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

