# **ALSAN 410**

# 1 PRÉSENTATION

ALSAN 410 est une résine d'étanchéité polyuréthanne prête à l'emploi, sans solvant et inodore, destinée à recevoir une protection lourde.

# **2 CARACTERISTIQUES**

	ALSAN 410
Etat physique	Liquide visqueux de couleur rose translucide
Masse volumique à 20°C (NFT 30-020)	1140 kg/m³ (± 20)
Temps de séchage - à 5°C, 65 % HR - à 20°C, 65 % HR - à 30°C, 65 % HR Extrait sec à 90°C (NFT 30-084)	36 heures 15 heures 12 heures > 99 %
Viscosité à 20°C (NFT 30-029)	150 Po
Contrainte de rupture (NFT 51-034)	> 2,5 Mpa
Allongement à la rupture (NFT 51-034)	> 1000 %
Point d'éclair (NFT 60-118)	> 90 °C

Remarque: La viscosité est donnée à titre indicatif, s'agissant d'un monocomposant, celle-ci est susceptible d'évoluer.

# **3 CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION**

Bidons: 5 kg et 25 kg.

### Consommations indicatives:

- 2 couches de 600 g/m² sur support horizontal.
- 3 couches de 300 g/m<sup>2</sup> sur support vertical.

Durée de stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké retourné, à une température comprise entre +5°C et +35°C.



Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - www.soprema.fr e-mail: contact@soprema.fr

### **4 EMPLOI**

**ALSAN 410** est le constituant principal du procédé **ALSAN 410**, Système d'Etanchéité Liquide (SEL) destiné à recevoir une protection lourde, carrelage collé ou scellé, mortier ou béton coulé. **ALSAN 410** est conforme aux règles APSEL selon les critères SE5.

Les destinations et domaines d'emploi sont décrits dans le Cahier de Prescriptions de Pose correspondants en vigueur et comportent en particulier :

- Etanchéité de planchers intermédiaires
- Etanchéité de parois verticales
- Etanchéité de terrasses

En travaux neufs ou réfection.

### **5 MISE EN ŒUVRE**

**ALSAN 410** est appliqué à la brosse ou au rouleau, selon les indications du Cahier de Prescriptions de Pose correspondant en vigueur, en 2 ou 3 couches sur support primairisé.

Les produits doivent être agités avant emploi pour homogénéiser les constituants.

Nettoyage des outils : Diluant V ou Diluant L.

### **6 INDICATIONS PARTICULIERES**

### Hygiène, santé et environnement :

- Nocif par inhalation.
- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
- Contient des isocyanates. Voir les instructions transmises par le fabricant.
- En local fermé, il est nécessaire de prévoir une ventilation appropriée.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

#### Contrôle de la qualité :

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001**, certifié **BSI**.





BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - www.soprema.fr e-mail : contact@soprema.fr

### 7 MARQUAGE CE

**ALSAN 410** étant utilisé dans le kit d'étanchéité liquide **ALSAN 410**, ce kit est titulaire d'un Agrément Technique Européen (**ATE N° 05/0113**), lui permettant d'être marqué CE. Les données essentielles de ce marquage CE sont transcrites dans l'encadré ci-dessous :



#### **ALSAN 410**

#### **SOPREMA**

B.P. 21 – 14 Rue de St-Nazaire 67026 STRASBOURG Cedex 1

06

#### ATE-05/0113

Ce dernier relevant de l'ETAG 005 Partie 1 et Partie 6

Epaisseur de couche minimale 1,1 mm

Facteur de résistance à la diffusion

de vapeur d'eau  $\mu \approx 780 \ (\geq 650)$ 

Résistance au vent (adhérence) ≥ 50 kPa sur support béton

Résistance à la propagation du feu

et à la chaleur rayonnante class F (aucune performance déterminée)

Réaction au feu class F (aucune performance déterminée)

Déclaration sur les substances dangereuses aucune substance dangereuse dans le produit

Résistance à la glissance aucune performance déterminée

Niveaux de catégories d'utilisation selon l'ETAG 005 en ce qui concerne

Durée de vie utile W2 Zones climatiques S

Charges imposées P1 (ALSAN 410 toujours associé à une couche de protection)

Pente de toiture S1 à S4
Température superficielle minimale TL4
Température superficielle maximale TH2



**SOPREMA - Département Etanchéité Liquide**BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - www.soprema.fr

e-mail: contact@soprema.fr