

719 LANKOROAD BITUME



LES + PRODUIT

- ▶ Remise en service immédiate
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Adhérence sur surfaces sèches ou légèrement humides (sans ressuage)
- ▶ Résiste aux sels de déverglaçage
- ▶ Existe en noir et en rouge

CONSUMMATION

- ▶ Environ 25 kg/m²/cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et de fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

DESCRIPTION

- Enrobé à froid utilisable en travaux neufs ou en rénovation. Adhérence sur surfaces sèches et légèrement humides (sans ressuage).

DOMAINES D'APPLICATION

- **Travaux de rénovation**
- Ouvrages de petites dimensions, tels que : réparation de nids de poule et de tranchées sur chaussées, routes, sols à base de bitume
- **Travaux neufs**
- Finition de la couche de roulement des tampons scellés avec les mortiers de scellement PAREXLANKO :
 - 712 LANKOROAD RAPIDEX
 - 713 LANKOROAD HIVER
 - 714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK
 - 718 LANKOROAD BLACK TT

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : agrégats-émulsion bitumineuse spéciale
- **Présentation** : enrobé
- **Couleurs** : noir, rouge
- **Densité** : 1,5 environ
- **Granulométrie** : 0-4 mm

PERFORMANCES

- **Remise en service** : immédiate après compactage

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports stabilisés, sains et propres, débarrassés des parties non adhérentes.
- Le produit doit être confiné par des rebords. Les éléments friables sont à supprimer.
- Le support doit être stabilisé et portant (grave traitée VRD, mortier, béton, GNT calibrée et correctement compactée avec le matériel adapté).
- Le support doit être propre. Ne pas utiliser l'enrobé sur les revêtements sales (poussières, eau, terre, gazole).
- Le support peut être humide mais ne doit pas ressuer l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 55°C (température du sol).
- Le produit durcit lors d'un stockage au froid.
- Entreposer une demi-journée à une température supérieure à + 10°C pour retrouver les propriétés de départ.
- Au même titre que les enrobés à chaud, les températures élevées (température de l'air > à 25°C) peuvent occasionnellement entraîner un léger ressuage (remontée de liants).
- Après ouverture, utiliser le produit dans un délai de 2 semaines.
- La formation éventuelle de moisissures n'influence en aucun cas les caractéristiques techniques du produit.
- Le mûrissement final a lieu par exposition à l'air et au compactage.
- Le temps de mûrissement de l'enrobé à froid rouge peut parfois être plus long que pour l'enrobé à froid noir.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

APPLICATION

- La mise en œuvre de 719 LANKOROAD BITUME s'effectue manuellement avec des outils ordinaires (balai, pelle, râteau, raclette, dame à main et plaque vibrante).
- Étaler de manière homogène la quantité appropriée d'enrobé à froid sur la zone à réparer. Une surépaisseur d'environ 2-3 cm au-dessus du niveau de la surface est nécessaire compte tenu de la diminution naturelle due au tassement.

Épaisseur d'application

- Il est conseillé d'appliquer l'enrobé à froid sur des épaisseurs de 2 à 3 cm. En cas de cavités plus profondes, il convient de répéter les opérations de mise en œuvre par couches successives de 2 cm. Ne jamais excéder 10 cm.
- Compacter le produit de manière importante et régulière (plaque vibrante, petit cylindre, pillonneuse, dame à main, massette). Il est nécessaire d'utiliser une plaque vibrante (80 kg mini) pour les réparations circulées par les piétons. Un compactage efficace et énergique permet d'augmenter la cohésion et le durcissement au jeune âge.
- Une zone réparée avec l'enrobé à froid peut être immédiatement ouverte à la circulation sans que le passage des véhicules ne provoque son soulèvement ou son effritement.

Nettoyage des outils

- Produit frais : à l'eau
- Produit durci : avec un solvant pétrolier