



LES + PRODUIT

- ▶ Primaire régulateur de porosité et fixateur de renfort
- ▶ Améliore la durabilité des finitions associées

CONSOMMATION

- ▶ 0,1 à 0,2 l/m²

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 25 litres
Palette de 24 bidons de 25 litres
- ▶ Bidon de 5 litres
Palette de 84 bidons de 5 litres

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

CALCILANE FOND



DESCRIPTION

- Fixateur de renfort microporeux pour réaliser les dilutions des badigeons (patines, eaux fortes, effet structuré...) avec **CALCILANE BADIGEON***.
- Augmente la durabilité des finitions associées.
- Régulateur de porosité des supports minéraux avant application de **CALCILANE BADIGEON***.

SUPPORTS

■ ADMISSIBLES

- Supports friables, pulvérulents, peu consistants
- Tous les enduits minéraux à base de chaux et ciments exempts de RPE

■ EXCLUS

- Revêtements fermés ou hydrofugés, anciennes peintures ou RPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : copolymère en dispersion aqueuse
- **Aspect** : liquide blanc laiteux
- **Masse volumique** : 1,1 kg / litre.
- **Classification** : famille 1 classe 7b2 (NFT 36-005)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Bien mélanger le produit avant emploi.

■ APPLICATION

Régulateur de fond

- Appliquer une couche de **CALCILANE FOND** à la brosse. Laisser sécher 4 à 6 h avant la mise en œuvre de **CALCILANE BADIGEON***.

Liant de renfort pour **CALCILANE BADIGEON***

PATINE : harmonisation de teinte et effet de profondeur chromatique

- Diluer **CALCILANE BADIGEON*** avec un mélange de 1 volume de **CALCILANE FOND** pour 1 volume d'eau jusqu'à la consistance et la transparence recherchées.

EFFET ANCIEN

- Suivant l'effet désiré (brossé, tamponné, épongé, spatulé...) diluer 1 volume de **CALCILANE BADIGEON*** avec 5 volumes de **CALCILANE FOND** et ajuster la consistance avec de l'eau en fonction de la texture et de l'effet recherché.

■ MATÉRIEL

- Brosse carrée à soies longues, rouleau

CONSOMMATION

- 0,1 à 0,2 litre/m² variable en fonction de l'état du support, de son relief et de sa porosité.

* Voir la Fiche Technique du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyer à l'eau les outils et les taches de produit immédiatement après application.
- Protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les vitres avant et pendant les travaux.
- Protéger les façades des intempéries durant les travaux.
- Températures d'application entre + 5°C et + 30°C. Éviter l'application par temps de pluie et sur support gelés.
- Produit irritant : porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.