

■ MORTIER ORGANIQUE DE COLLAGE



LES + PRODUIT

- ▶ Pâte prête à l'emploi
- ▶ Facilité d'application
- ▶ Haute résistance à l'arrachement

CONSOMMATION

- ▶ 1,5 à 2,5 kg/m²

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Cahier du CSTB 3035_V2 : Cahier des Prescriptions Techniques, juillet 2013
- ▶ DTA du système PARISO MOB-M

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau en plastique de 20 kg
- ▶ Palette de 33 seaux soit 660 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PARMOB

FAÇADES
ISOLANTES
PAREXLANKO



DESCRIPTION

- Mortier organique destiné au collage des panneaux isolants en PSE blanc ou graphité du système d'ITE PARISO MOB PSE-M.

DOMAINE D'APPLICATION

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Panneaux extérieurs des constructions à ossature bois :
 - panneaux contreplaqués CTB-X ≥ 9 mm
 - panneaux de particules CTB-H ≥ 10 mm
 - panneaux OSB3 et OSB4 ≥ 9 mm
- Pour toute autre nature de panneau, nous consulter.

■ LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer :
 - sur des parois horizontales ou inclinées et directement exposées aux intempéries
 - sur des parois destinées à être partiellement ou totalement enterrées.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : pâte épaisse prête à l'emploi, de teinte beige clair, composée de liant acrylique en dispersion aqueuse, de charges minérales et d'adjuvants spécifiques.
- **MVA** : 1 600 ± 50 kg/m³

PERFORMANCES

- Se référer à la Fiche Système PARISO MOB PSE-M.

MISE EN ŒUVRE

- Elle doit être conforme aux spécifications de l'Avis Technique (AT) du système PARISO MOB PSE-M ou à celles des cahiers des recommandations PAREXLANKO dans les cas d'applications spécifiques.
- Il est impératif de respecter les règles de pose des panneaux isolants décrites dans le Cahier du CSTB 3035_V2, en particulier :
 - pose avec joints verticaux décalés,
 - harpage dans les angles,
 - découpe en «L» autour des baies.

■ OUTILLAGE

- Malaxeur électrique à vitesse lente
- Lisseuse crantée n° 12 (denture trapézoïdale de 7,2 mm)
- Truelle
- Règle ou bouclier

Nettoyer les outils à l'eau après application.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La façade doit être protégée des intempéries avant la pose de l'isolant et pendant toute la durée des travaux (bâchage).
- Les panneaux bois doivent être sains et propres : leur humidité doit être ≤ 12%.
- Rectifier / poncer en cas de désaffleurement local entre panneaux bois (notamment à leur jonction sur l'ossature bois), puis dépoussiérer.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser par malaxage à vitesse lente.
- Par temps chaud et sec, un ajout de 25 cl d'eau maximum par seau de 20 kg est possible lors du malaxage.
- **Temps ouvert** : environ 10 min

■ APPLICATION

- Appliquer **PARMOB** en plein à la lisseuse crantée n° 12, soit sur les panneaux isolants, soit sur le support. Poser aussitôt les panneaux isolants contre le support et presser à l'aide d'une règle ou d'un bouclier.

Temps d'attente avant opération suivante

- Au moins 24 h. En période froide et humide, le séchage de **PARMOB** peut nécessiter plusieurs jours.

CONSOMMATION

- 1,5 à 2,5 kg/m² sur support plan

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, gants...) est obligatoire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.