

- LIQUIDE DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES FONDS



### LES + PRODUIT

- ▶ Stabilise les fonds par imprégnation et cristallisation
- ▶ Reminéralise les supports
- ▶ Favorise la tenue des finitions minérales minces

### CONSUMMATION

- ▶ 0,1 à 0,2 litre/m<sup>2</sup> sur support plan

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NFT 36 005
- ▶ FD T 30-808
- ▶ DTA et AT des systèmes PARISO

### CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon en plastique de 25 litres

### CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
- à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à + 35°C

### GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00  
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

# PAREXLANKO

# SILICANE FOND

FAÇADES  
ISOLANTES  
PAREXLANKO

### DESCRIPTION

- Liquide destiné à la préparation des fonds minéraux, à utiliser pur ou en mélange avec **SILICANE PEINTURE**.

### DOMAINE D'APPLICATION

#### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Parois en béton banché (DTU 23.1)
- Corps d'enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1)
- Sous-enduits d'imperméabilisation **PAREXLANKO**
- Couches de base armées des systèmes d'ITE de la gamme **PARISO**
- Mortier d'interposition **PARINTER RÉNOVATION**
- Anciennes peintures minérales (silicate, badigeon...) adhérentes et en bon état.

#### LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer :
  - sur des parois horizontales ou inclinées et directement exposées aux intempéries
  - sur des parois non isolées, à moins de 25 cm du sol fini ou en-dessous de la coupure de capillarité.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liquide opaque composé de liant silicate de potassium en dispersion aqueuse et d'adjuvants spécifiques.
- **Classement** :
  - Famille I - catégorie 1b1 selon NF T 36 005
  - Conforme à FD T 30-808 § 3.3.1 (additifs organiques < 5% en masse).
- **MVA** : 1 060 ± 100 kg/m<sup>3</sup>

### Choix du régulateur en fonction du support et de la finition

	Support minéral homogène	Support minéral hétérogène	Couche de base armée ITE
Silicane peinture	Pas de régulateur	Mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE 1 pour 1 en poids	mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE 1 pour 1 en poids
Silicane taloché fin	SILICANE FOND pur ou mieux mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE 1 pour 1 en poids	SILICANE FOND pur ou mieux mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE 1 pour 1 en poids	mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE 1 pour 1 en poids
Calcfin			
Calcilisse	SILICANE FOND pur	-	Pas de régulateur ou mieux SILICANE FOND pur

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- Avant l'application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les parties vitrées.
- Produit irritant : peut provoquer des brûlures. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre et consulter un spécialiste.
- Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, gants...) est obligatoire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.

### PERFORMANCES

- Se référer aux Fiches Techniques des finitions dont la mise en œuvre intègre **SILICANE FOND**.

### MISE EN ŒUVRE

- La préparation et l'application de **SILICANE FOND** dépendent de la nature du support et de la finition choisie.

**Support / Finition : voir tableau ci-dessous.**

#### OUTILAGE

- Rouleau à poils longs
- Brosse

Nettoyer les outils à l'eau après application.

#### PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser soigneusement le produit.
- Mélanger avec **SILICANE PEINTURE** si nécessaire (voir tableau).

#### APPLICATION

- Appliquer **SILICANE FOND** (pur ou mélangé) au rouleau ou à la brosse.
- **Temps d'attente avant application de la finition** : 24 h

### CONSUMMATION

- 0,1 à 0,2 litre/m<sup>2</sup> sur support plan
- La consommation peut varier en fonction du relief du support et des pertes éventuelles à l'application.