

**Durcissement très rapide même en couche épaisse**

**Réparations toutes tailles sans retrait**



**Excellente adhérence**




**Ne craquelle pas**



**Contient de la poudre de bois**



**Intérieur et Extérieur**



# Mastic Bois Polyester

## Bi-composant avec durcisseur



### DESTINATION ET PRÉSENTATION

**Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie**

- Le MASTIC BOIS POLYESTER BLANCHON reconstitue les parties manquantes, les angles cassés et rebouche les trous et fissures de toutes tailles.
- De très haute dureté et d'une forte cohésion grâce à l'adjonction d'un durcisseur, Le MASTIC BOIS POLYESTER adhère parfaitement sur tous les bois préparés.
- Le MASTIC BOIS POLYESTER peut être vissé, cloué, percé, scié et poncé en 20 min après son application. Il ne craquelle pas et ne se rétracte pas.
- Après séchage, la surface peut être recouverte par la peinture choisie.
- Disponible en 2 teintes : pin et chêne.

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

### MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

- Homogénéiser soigneusement le mastic puis prélever avec une spatule propre une quantité nécessaire au rebouchage. Ajouter 2% de durcisseur (une cuillère à soupe de mastic pour un grain de maïs de durcisseur). Ne pas dépasser 3 %.
- Bien mélanger pour obtenir une pâte uniforme qui restera utilisable pendant 5 à 7 mn.
- Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
- Conseil : lors de rebouchages importants, planter quelques petits clous dans le trou, pour consolider "l'ancrage" du mastic.
- Après durcissement complet, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
- Recommandations : Ne jamais remettre dans la boîte du mastic ayant reçu le durcisseur (attention aux outils non nettoyés). Ne pas modifier les proportions de mélange : l'excès du durcisseur n'améliorera pas les propriétés du produit, réduira considérablement le temps de travail et rendra le mastic mou et collant. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

**Nettoyage des ustensiles**

- Immédiatement après usage avec le DILUANT SYNTILAC®.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

**Blanchon**

# Mastic Bois Polyester

## SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :

- Séchage égrenable : 5 à 7 minutes.
- Séchage recouvrable : 20 minutes environ.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES DES BOIS DE MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
DURETÉ SHORE A	97
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)